




COMPATIBILIDAD QUÍMICA /
CHEMICAL COMPATIBILITY

HoseCo

www.hoseco.com
hoseco@hoseco.com



COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY


HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Acetaldehyde	NR	NR	B	B	C	B
Acetamide	A	B	A	B	A	A
Acetanilide	C	C	A	B	C	A
Acetic Acid Amide	A	C	A	B	A	A
Acetic Acid Ethyl Ester	NR	NR	B	-	B	A
Acetic Aid Methyl Ester	NR	NR	B	NR	NR	A
Acetic Acid, 25% to 60%	B	C	A	A	NR	A
Acetic Acid, 5%	B	A	A	A	B	A
Acetic Acid, 85%	NR	C	-	-	NR	A
Acetic Acid, Glacial	B	NR	B	A	B	A
Acetic Aldehyde	NR	NR	B	B	C	B
Acetic Anhydride	NR	NR	B	C	NR	A
Acetic Ester	NR	NR	B	B	NR	A
Acetoacetic Acid	C	NR	A	B	C	A
Acetol	NR	NR	A	NR	NR	A
Acetone	NR	NR	A	NR	NR	A
Acetone Cyanohydrin	C	NR	A	B	C	A
Acetonitrile	C	NR	A	B	C	A
Acetophenetidine	B	A	NR	-	B	A
Acetophenone	NR	NR	A	NR	NR	A
Acetotoluidide	B	A	NR	-	B	A
Acetyl Acetone	NR	NR	A	NR	NR	A
Acetyl Benzene	NR	NR	A	NR	NR	A
Acetyl Bromide	NR	A	A	NR	NR	A
Acetyl Chloride	NR	A	NR	C	NR	A
Acetylene	A	A	A	B	A	A
Acetylene Dichloride	B	B	NR	-	B	A
Acetylene Tetrabromide	NR	A	A	NR	NR	A
Acetylene Tetrachloride	NR	A	A	NR	NR	A
Acetylsalicylic Acid	B	A	NR	-	B	A
Acrolein	C	NR	A	B	C	A
Acryimide	A	C	A	B	A	A
Acrylic Acid, Ethyl Ester	B	NR	C	NR	NR	A
Acrylonitrile	NR	NR	NR	NR	NR	A
Adipic Acid	A	B	B	-	A	A
Aero Lubriplate	A	A	NR	B	A	A
Aero Shell 17 Grease	A	A	NR	B	A	A
Aero Shell 1AC Grease	A	A	NR	B	A	A
Aero Shell 750	B	A	NR	NR	B	A
Aero Shell 7A Grease	B	A	NR	B	B	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance B - buena resistencia química / Good chemical resistance

C - escasa resistencia química / Doubtful NR - No recomendado / Not recommended

- - Sin información / No information



COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY


HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Aerosafe 2300	NR	NR	A	C	NR	A
Aerosafe 2300w	NR	NR	A	C	NR	A
Aerozene 50 50% Hydrazine 50% UDMH	C	NR	A	NR	C	B
Air below 200°F	A	A	A	A	A	A
Air, 200–300° F	C	A	B	A	C	A
Air, 300–400° F	NR	A	NR	A	NR	A
Air, 400–500° F	NR	C	NR	B	NR	B
Air, Oil-Containing	A	A	NR	A	A	A
Aliphatic Dicarboxylic Acid	B	A	NR	-	B	A
Alkanes	A	A	NR	B	A	A
Alkanesulfonic Acid	A	A	NR	B	A	A
Alkazene	NR	B	NR	NR	NR	A
Alkenes	B	A	NR	-	B	A
Alkyl Acetone	C	NR	A	B	C	A
Alkyl Alcohol	A	NR	NR	B	A	A
Alkyl Amine	A	NR	NR	B	A	A
Alkyl Aryl Sulfonates	A	A	NR	B	A	A
Alkyl Aryl Sulfonics	A	A	NR	B	A	A
Alkyl Benzene	B	B	NR	-	B	A
Alkyl Chloride	B	B	NR	-	B	A
Alkyl Naphthalene Sulfonic Acid	A	A	NR	B	A	A
Alkyl Sulfide	B	A	NR	-	B	A
Allyl Alcohol	B	NR	A	-	B	A
Allyl Chloride	B	B	A	-	B	A
Allylidene Diacetate	C	C	A	B	C	A
Alpha Picoline	C	C	A	B	C	A
Alum Potash	B	NR	A	C	B	A
Aluminum Acetate	B	NR	A	NR	B	A
Aluminum Bromide	A	A	A	A	A	A
Aluminum Chlorate	C	C	A	B	C	A
Aluminum Chloride	A	A	A	B	A	A
Aluminum Fluoride	A	A	A	B	A	A
Aluminum Formate	C	NR	A	B	C	A
Aluminum Hydrate	B	B	B	B	B	A
Aluminum Hydroxide	B	A	B	B	B	A
Aluminum Linoleate	A	A	NR	B	A	A
Aluminum Nitrate	A	A	A	B	A	A
Aluminum Oxalate	C	C	A	B	C	A
Aluminum Phosphate	A	A	A	A	A	A
Aluminum Potassium Sulfate	C	A	A	B	C	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance B - buena resistencia química / Good chemical resistance

C - escasa resistencia química / Doubtful NR - No recomendado / Not recommended

- - Sin información / No information



COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY


HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Aluminum Salts	A	A	A	A	A	A
Aluminum Sodium Sulfate	C	A	A	B	C	A
Aluminum Sulfate	A	A	A	A	A	A
Alums	A	A	A	A	A	A
Ambrex 33	A	A	NR	NR	A	A
Ambrex 830	A	A	C	B	A	A
Amines Mixed (Allyl, Ethyl, etc.)	NR	NR	B	B	NR	A
Amino Benzene	NR	B	B	NR	NR	A
Aminobenzoic Acid	NR	B	B	-	NR	A
Aminoethanol (2-Aminoethanol)	NR	NR	B	B	B	A
Aminomethane	NR	NR	A	B	NR	A
Aminopyridine	NR	NR	B	-	NR	A
Ammonia	B	NR	A	B	B	B
Ammonia and Lithium Metal in Solution	NR	NR	B	NR	B	NR
Ammonia Gas, Cold	A	NR	A	A	A	A
Ammonia Gas, Hot	NR	NR	B	A	NR	A
Ammonia, Anhydrous Liquid	B	NR	A	B	B	A
Ammonium Acetate	A	NR	A	B	A	A
Ammonium Arsenate	C	C	A	B	C	A
Ammonium Benzoate	C	C	A	B	C	A
Ammonium Bicarbonate	C	NR	A	B	C	A
Ammonium Bisulfite	C	C	A	B	C	A
Ammonium Bromide	A	A	A	-	A	A
Ammonium Carbamate	C	C	A	B	C	A
Ammonium Carbonate	NR	A	A	C	A	A
Ammonium Chloride	A	A	A	C	A	A
Ammonium Citrate, Dibasic	C	C	A	B	C	A
Ammonium Dichromate	C	C	A	B	C	A
Ammonium Diphosphate	C	A	A	B	C	A
Ammonium Fluoride	A	A	A	-	A	A
Ammonium Formate	C	C	A	B	C	A
Ammonium Hydroxide, 3 Molar	A	C	A	A	A	B
Ammonium Hydroxide, Concentrated	NR	B	A	A	NR	A
Ammonium Hydroxide, Grade 2	C	B	A	-	C	A
Ammonium Iodide	A	A	A	-	A	A
Ammonium Lactate	C	C	A	B	C	A
Ammonium Metaphosphate	C	C	A	B	C	A
Ammonium Molybdenate	C	C	A	B	C	A
Ammonium Nitrate	A	A	A	B	A	A
Ammonium Nitrite	A	C	A	B	A	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance **B** - buena resistencia química / Good chemical resistance

C - escasa resistencia química / Doubtful **NR** - No recomendado / Not recommended

- - Sin información / No information



COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY


HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Ammonium Oxalate	C	C	A	B	C	A
Ammonium Perchlorate	C	C	A	B	C	A
Ammonium Persulfate	NR	A	A	NR	NR	A
Ammonium Phosphate	A	A	A	A	A	A
Ammonium Phosphate, Dibasic	A	A	A	A	A	A
Ammonium Phosphate, Monobasic	A	A	A	A	A	A
Ammonium Phosphate, Tribasic	A	A	A	A	A	A
Ammonium Phosphite	C	C	A	B	C	A
Ammonium Picrate	C	C	A	B	C	A
Ammonium Polysulfide	C	C	A	B	C	A
Ammonium Salicylate	C	C	A	B	C	A
Ammonium Salts	A	C	A	A	A	A
Ammonium Sulfamate	C	NR	A	B	C	A
Ammonium Sulfate	A	B	A	A	A	A
Ammonium Sulfate Nitrate	A	NR	A	-	A	A
Ammonium Sulfide	A	B	A	-	A	A
Ammonium Sulfite	C	A	A	B	C	A
Ammonium Thiocyanate	C	A	A	B	C	A
Ammonium Thioglycollate	C	C	A	B	C	A
Ammonium Thiosulfate	C	A	A	B	C	A
Ammonium Tungstate	C	C	A	B	C	A
Ammonium Valerate	C	C	A	B	C	A
Amyl Acetate	NR	NR	A	NR	NR	A
Amyl Alcohol	B	B	A	NR	B	A
Amyl Borate	A	A	NR	NR	A	A
Amyl Butyrate	A	B	NR	B	A	A
Amyl Chloride	A	A	NR	NR	A	A
Amyl Chloronaphthalene	NR	A	NR	NR	NR	A
Amyl Cinnamic Aldehyde	B	NR	NR	-	B	A
Amyl Hydride	A	A	NR	NR	A	A
Amyl Laurate	B	B	NR	-	B	A
Amyl Mercaptan	B	A	NR	-	B	A
Amyl Naphthalene	NR	A	NR	NR	NR	A
Amyl Nitrate	C	C	A	B	C	A
Amyl Nitrite	C	C	A	B	C	A
Amyl Phenol	NR	A	-	-	-	A
Amyl Propionate	A	B	NR	B	A	A
Sn-0-3 Grade M	A	A	NR	B	A	A
An-0-366	A	A	NR	NR	A	A
An-0-6	A	A	NR	NR	A	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance **B** - buena resistencia química / Good chemical resistance

C - escasa resistencia química / Doubtful **NR** - No recomendado / Not recommended

- - Sin información / No information




COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY

HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Anderol I-774 (Diester)	B	A	NR	NR	B	A
Anderol I-826 (Diester)	B	A	NR	NR	B	A
Anderol I-829 (Diester)	B	A	NR	NR	B	A
Ang-25 (Diester Base)	B	A	NR	B	B	A
Ang-25 (Glycerol Ester)	B	A	A	B	B	A
Aniline	NR	B	B	NR	NR	A
Aniline Dyes	NR	B	B	C	NR	A
Aniline Hydrochloride	NR	B	C	NR	NR	A
Aniline Oil	NR	NR	B	NR	NR	A
Aniline Sulfate	C	C	A	B	C	A
Aniline Sulfite	C	C	A	B	C	A
Animal Fats	A	A	B	B	A	A
Animal Oil	A	A	B	B	A	A
Anisole	NR	C	-	-	NR	A
Anon	NR	-	NR	-	NR	A
Ansul Ether 161 181	C	NR	C	NR	C	A
Ant Oil	NR	NR	B	NR	NR	B
Anthracene	B	A	NR	-	B	A
Anthraquinone Sulphonic Acid	B	-	A	-	B	A
Antifreeze (Automotive)	A	B	A	A	A	A
Antimony Chloride	A	B	A	A	A	A
Antimony Pentachloride	A	B	NR	NR	A	A
Antimony Pentafluorides	NR	-	-	-	-	B
Antimony Tribromide	A	A	NR	NR	A	A
Antimony Trichloride	A	A	A	NR	A	A
Antimony Trifluoride	A	A	NR	NR	A	B
Antimony Trioxide	A	A	A	NR	A	A
AN-VV-0-366B Hydraulic	A	A	NR	NR	A	A
Aqua Regia	NR	B	C	NR	C	B
Argon	A	A	A	B	A	A
Argon Gas	A	A	A	-	A	A
Aroclor 1248	C	A	B	B	C	A
Aroclor 1254	NR	A	B	C	NR	A
Aroclor 1260	A	A	B	A	A	A
Aromatic Fuel 0,5	B	A	NR	NR	B	A
Aromatic Fuels	B	B	NR	NR	B	A
Arsenic Acid	A	A	A	A	A	A
Arsenic Trichloride	A	NR	NR	-	A	A
Arsenic Trioxide	A	NR	NR	-	A	A
Arsenic Trisulfide	A	NR	NR	-	A	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance
 B - buena resistencia química / Good chemical resistance
 C - escasa resistencia química / Doubtful
 NR - No recomendado / Not recommended
 - - Sin información / No information



COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY


HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Ascorbic Acid	C	A	A	B	C	A
Askarel Transformer Oil	B	A	NR	NR	B	A
Aspartic Acid	C	C	A	B	C	A
Asphalt	B	A	NR	NR	B	A
ASTM Fuel A	A	A	NR	NR	A	A
ASTM Fuel B	B	A	NR	NR	A	A
ASTM Fuel C	B	A	NR	NR	B	A
ASTM Fuel D	B	A	NR	NR	B	A
ASTM Oil No.1	A	A	NR	A	A	A
ASTM Oil No.2	A	A	NR	NR	A	A
ASTM Oil No.3	A	A	NR	B	A	A
ASTM Oil No.4	B	A	NR	NR	B	A
ASTM Oil No. 5	A	A	NR	-	A	A
ATL-857	B	A	NR	NR	B	A
Atlantic Dominion F	A	A	NR	NR	A	A
Atlantic Utro Gear-E	A	A	NR	-	A	A
Atlantic Utro Gear-EP Lube.	A	A	NR	NR	A	A
Aurex 903R	A	A	NR	NR	A	A
Automatic Transmission Fluid	A	A	NR	NR	A	A
Automotive Brake Fluid	C	NR	A	C	C	A
Azine	NR	NR	B	NR	NR	A
Baking Soda	A	A	A	A	A	A
Bardol B	NR	A	NR	NR	NR	A
Barium Carbonate	C	A	A	B	C	A
Barium Chlorate	C	A	A	B	C	A
Barium Chloride	A	A	A	A	A	A
Barium Cyanide	A	A	A	A	A	A
Barium Hydroxide	A	A	A	A	A	A
Barium Iodide	A	A	A	A	A	A
Barium Nitrate	C	A	A	B	C	A
Barium Oxide	A	A	A	A	A	A
Barium Peroxide	C	C	A	B	C	A
Barium Polysulfide	C	C	A	B	C	A
Barium Salts	A	A	A	A	A	A
Barium Sulfate	A	A	A	A	A	A
Barium Sulfide	A	A	A	A	A	A
Bayol 35	A	A	NR	NR	A	A
Bayol D	A	A	NR	NR	A	A
Beef Tallow Emulsion, Sulphonated	A	A	NR	B	A	A
Beer	A	A	A	A	A	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance **B** - buena resistencia química / Good chemical resistance

C - escasa resistencia química / Doubtful **NR** - No recomendado / Not recommended

- - Sin información / No information




COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY

HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Beet Sugar Liquids	A	A	A	-	A	A
Beet Sugar Liquors	A	A	A	A	A	A
Benzaldehyde	NR	NR	A	NR	NR	B
Benzamide	B	A	NR	-	B	A
Benzanthrone	B	B	NR	-	B	A
Benzene	NR	B	NR	NR	NR	A
Benzene Carbonal	NR	NR	A	NR	NR	B
Benzene Carboxylic Acid	NR	A	NR	NR	A	A
Benzene Sulfonic Acid	NR	A	NR	NR	NR	A
Benzidine	B	A	NR	-	B	A
Benzidine 3 Sulfonic Acid	B	A	NR	-	B	A
Benzil	B	A	NR	-	B	A
Benzilic Acid	B	A	NR	-	B	A
Benzine	A	A	NR	NR	A	A
Benzocatechol	B	A	NR	-	B	A
Benzochloride	NR	A	A	-	NR	A
Benzoic Acid	NR	A	NR	NR	A	A
Benzoin	B	A	NR	-	B	A
Benzonitrile	C	C	A	B	C	A
Benzophenone	NR	B	B	NR	NR	A
Benzoquinone	-	A	B	-	-	A
Benzotrichloride	NR	A	A	-	NR	A
Benzotrifluoride	NR	A	A	-	NR	A
Benzoyl Chloride	NR	B	NR	-	NR	A
Benzoyl Sulfonilic Acid	B	A	NR	-	B	A
Benzyl Acetate	C	NR	A	B	C	A
Benzyl Alcohol	NR	A	B	B	NR	A
Benzyl Benzoate	NR	A	B	NR	NR	A
Benzyl Bromide	NR	A	NR	NR	NR	A
Benzyl Butyl Phthalate	C	C	A	B	C	A
Benzyl Chloride	NR	A	NR	NR	NR	A
Benzyl Phenol	B	B	NR	-	B	A
Benzyl Salicylate	B	A	NR	-	B	A
Beryllium Chloride	A	A	A	C	A	A
Beryllium Fluoride	A	A	A	C	A	A
Beryllium Oxide	A	A	A	C	A	A
Beryllium Sulfate	C	C	A	B	C	A
Biphenyl	NR	A	NR	NR	NR	A
Bismuth Carbonate	C	A	A	B	C	A
Bismuth Nitrate	C	C	A	B	C	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance
 B - buena resistencia química / Good chemical resistance
 C - escasa resistencia química / Doubtful
 NR - No recomendado / Not recommended
 - - Sin información / No information




COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY

HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Bismuth Oxychloride	C	C	A	B	C	A
Bisulfite Lye	B	-	A	-	B	B
Bitumen	NR	A	-	-	NR	A
Black Liquor	B	A	B	-	B	C
Black Lye	B	A	A	-	B	A
Black Point 77	A	A	A	C	A	A
Blast Furnace Gas	NR	A	NR	A	B	A
Bleach Liquor	C	A	A	B	B	A
Bleach Solutions	-	A	A	-	-	A
Bleaching Lye	NR	B	A	-	NR	A
Bone Oil	A	B	B	B	A	A
Borax	B	A	A	B	B	A
Borax Solutions	B	A	A	A	A	A
Bordeaux Mixture	B	A	A	B	B	A
Boric Acid	A	A	A	A	A	A
Boric Oxide	C	C	A	B	C	A
Borneol	B	B	NR	-	B	A
Bornyl Acetate	B	NR	NR	-	B	A
Bornyl Chloride	B	A	NR	-	B	A
Bornyl Formate	B	A	NR	-	B	A
Boron Fluids	B	A	NR	NR	B	A
Boron Trichloride	B	A	NR	-	B	A
Boron Trifluoride	B	A	NR	-	B	A
Brake Fluid DOT3, Glycol Type	NR	NR	A	A	C	NR
Brake Fluid, Wagner 21B	C	NR	A	C	C	NR
Bray GG-130	B	A	NR	NR	B	A
Brayco 719-R	C	NR	A	B	C	NR
Brayco 885	B	A	NR	NR	B	A
Brayco 910	B	NR	A	NR	B	A
Bret 710	B	NR	A	NR	B	NR
Brine	A	A	A	A	A	A
Brom-113	C	-	NR	NR	C	-
Brom-114	B	B	NR	NR	B	A
Bromic Acid	C	C	A	B	C	A
Bromine	NR	A	NR	NR	NR	A
Bromine Pentafluoride	NR	NR	NR	NR	NR	B
Bromine Trifluoride	NR	NR	NR	NR	NR	B
Bromine Water	NR	A	B	NR	NR	A
Bromine, Anhydrous	NR	A	NR	NR	NR	A
Bromine, Liquid	NR	-	-	-	NR	-

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance B - buena resistencia química / Good chemical resistance
 C - escasa resistencia química / Doubtful NR - No recomendado / Not recommended
 - - Sin información / No information




COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY

HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Bromobenzene	NR	A	NR	NR	NR	A
Bromobenzene Cyanide	C	C	A	B	C	A
Bromochloromethane	NR	NR	B	NR	-	A
Bromochlorotrifluoroethane	NR	A	NR	NR	NR	A
Bromoethane	B	A	NR	-	B	A
Bromoform	B	A	NR	-	B	A
Bromomethane	B	A	NR	-	B	A
Bromotrifluoromethane	A	A	A	NR	-	B
Brucine Sulfate	C	C	A	B	C	A
Bunker C Fuel Oil	A	A	NR	-	A	A
Bunker Oil	A	A	NR	B	A	A
Butadiene	NR	C	NR	NR	NR	A
Butane	A	A	NR	NR	A	A
Butane, 2 2-Dimethyl	A	A	NR	NR	A	A
Butane, 2 3-Dimethyl	A	A	NR	NR	A	A
Butanediol	A	C	A	B	A	A
Butanol	NR	A	A	B	NR	A
Butene 2-ethyl	A	A	NR	NR	A	A
Butter	A	A	A	B	A	A
Butyl Acetate	NR	NR	B	NR	NR	A
Butyl Acetyl Ricinoleate	B	A	A	-	B	A
Butyl Acrylate	NR	NR	NR	B	NR	A
Butyl Alcohol	A	A	B	B	NR	A
Butyl Alcohol, Secondary	B	A	B	B	B	A
Butyl Alcohol, Tertiary	B	A	B	B	B	A
Butyl Benzoate	NR	A	A	B	C	A
Butyl Butyrate	NR	A	A	-	NR	A
Butyl Carbitol	NR	C	A	NR	NR	A
Butyl Cellosolve	C	NR	B	NR	C	A
Butyl Cellosolve Acetate	NR	NR	B	B	C	A
Butyl Cellosolve Adipate	NR	B	B	B	NR	A
Butyl Chloride	A	A	NR	B	A	A
Butyl Ether	C	NR	C	NR	C	A
Butyl Glycolate	C	C	A	B	C	A
Butyl Lactate	C	C	A	B	C	A
Butyl Laurate	C	B	A	B	C	A
Butyl Mercaptan	NR	NR	NR	NR	NR	A
Butyl Methacrylate	C	NR	A	B	C	A
Butyl Oleate	NR	A	B	-	NR	A
Butyl Oxalate	C	C	A	B	C	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance
 B - buena resistencia química / Good chemical resistance
 C - escasa resistencia química / Doubtful
 NR - No recomendado / Not recommended
 - - Sin información / No information



COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY


HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Butyl Phenol	NR	B	NR	NR	NR	A
Butyl Stearate	B	A	NR	-	B	A
Butylamine	C	NR	NR	NR	A	A
Butylbenzoic Acid	B	A	NR	-	B	A
Butylene	B	A	NR	NR	A	A
Butylene Glycol	A	B	A	A	A	A
Butyne Diol	A	B	A	-	A	B
Butyraldehyde	NR	NR	B	NR	NR	B
Butyric Acid	NR	C	B	-	A	A
Butyric Anhydride	C	C	A	B	C	A
Butyrolacetone	C	C	A	B	C	A
Butyryl Chloride	B	A	NR	-	B	A
Cadmium Chloride	C	C	A	B	C	A
Cadmium Cyanide	A	A	A	B	C	A
Cadmium Nitrate	C	B	A	B	C	A
Cadmium Oxide	C	C	A	B	C	A
Cadmium Sulfate	C	C	A	B	C	A
Cadmium Sulfide	C	C	A	B	C	A
Calcine Liquors	A	A	A	-	A	A
Calcium Acetate	B	NR	A	NR	B	A
Calcium Arsenate	A	A	A	B	C	A
Calcium Benzoate	B	A	NR	-	B	A
Calcium Bicarbonate	C	B	A	B	C	A
Calcium Bisulfide	C	A	A	B	C	A
Calcium Bisulfite	A	A	NR	C	A	A
Calcium Bromide	A	A	A	A	A	A
Calcium Carbonate	A	A	A	A	A	A
Calcium Chlorate	C	A	A	B	C	A
Calcium Chloride	A	A	A	A	A	A
Calcium Chromate	C	C	A	B	C	A
Calcium Cyanide	A	A	A	A	A	A
Calcium Fluoride	A	A	A	A	A	A
Calcium Gluconate	C	C	A	B	C	A
Calcium Hydride	A	A	A	A	A	A
Calcium Hydrogen Sulfite	NR	A	NR	A	-	A
Calcium Hydrosulfide	C	C	A	B	C	A
Calcium Hydroxide	A	A	A	A	A	A
Calcium Hypochlorite	B	A	A	B	B	A
Calcium Hypophosphite	C	C	A	B	C	A
Calcium Lactate	C	C	A	B	C	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance **B** - buena resistencia química / Good chemical resistance

C - escasa resistencia química / Doubtful **NR** - No recomendado / Not recommended

- - Sin información / No information



COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY


HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Calcium Nitrate	A	A	A	B	A	A
Calcium Oxalate	C	C	A	B	C	A
Calcium Oxide	A	A	A	A	A	A
Calcium Phenolsulfonate	C	C	A	B	C	A
Calcium Phosphate	A	A	A	A	A	A
Calcium Phosphate Acid	C	C	A	B	C	A
Calcium Propionate	C	C	A	B	C	A
Calcium Salts	A	A	A	B	A	A
Calcium Silicate	A	A	A	-	A	A
Calcium Stearate	B	A	NR	-	B	A
Calcium Sulfamate	B	A	NR	-	B	A
Calcium Sulfate	C	B	A	B	C	A
Calcium Sulfide	A	A	A	B	A	A
Calcium Sulfite	A	A	A	A	A	A
Calcium Thiocyanate	C	C	A	B	C	A
Calcium Thiosulfate	B	A	A	A	B	A
Calcium Tungstate	C	C	A	B	C	A
Caliche Liquors	A	A	A	B	A	A
Camphene	B	B	NR	-	B	A
Camphor	A	B	A	-	A	A
Camphorated Oil	A	B	NR	-	B	A
Camphoric Acid	B	B	NR	-	B	A
Cane Sugar Liquors	A	A	A	A	A	A
Capric Acid	A	B	NR	B	A	A
Caproic Acid	A	B	NR	B	A	A
Caproic Aldehyde	-	NR	B	B	-	A
Caprolactam	A	NR	A	B	A	A
Capronaldehyde	A	A	NR	B	A	A
Carbamate	C	A	B	-	C	A
Carbitol	B	C	B	B	B	A
Carbitol 2	B	B	B	B	-	A
Carbolic Acid	NR	A	B	NR	NR	A
Carbolineum	NR	A	NR	NR	NR	A
Carbon Bisulfide	NR	A	NR	NR	NR	A
Carbon Dioxide	A	A	A	A	A	A
Carbon Dioxide, Dry	A	A	B	B	A	A
Carbon Dioxide, Explosive Decompression Use	A	A	A	A	A	A
Carbon Dioxide, Wet	A	A	B	-	A	A
Carbon Disulfide	NR	B	NR	NR	NR	A
Carbon Fluorides	B	A	NR	NR	B	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance B - buena resistencia química / Good chemical resistance

C - escasa resistencia química / Doubtful NR - No recomendado / Not recommended

- - Sin información / No information




COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY

HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Carbon Monoxide	A	A	A	A	A	A
Carbon Monoxide, Dry	A	A	A	A	A	A
Carbon Monoxide, Wet	A	A	A	A	A	A
Carbon Tetrachloride	B	A	NR	NR	B	A
Carbon Tetrafluoride	B	A	NR	NR	B	A
Carbonic Acid	NR	A	A	A	A	A
Casein	C	A	A	B	C	A
Castor Oil	A	A	B	A	A	A
Caustic Lime	A	A	A	A	C	A
Caustic Potash	B	A	A	C	B	A
Caustic Soda	B	NR	A	B	B	A
Cellosolve	NR	NR	B	NR	NR	A
Cellosolve Acetate	NR	NR	B	NR	NR	A
Cellosolve Butyl	NR	NR	B	NR	NR	NR
Celluguard	A	A	A	A	A	A
Cellulose Acetate	C	NR	A	B	C	A
Cellulose Acetate Butyrate	C	C	A	B	C	A
Cellulose Ether	C	C	A	B	C	A
Cellulose Nitrate	C	C	A	B	C	A
Cellulose Tripropionate	C	C	A	B	C	A
Cellulube A60	NR	C	B	B	NR	A
Cellulube, Phosphate Esters	NR	A	A	A	-	A
Cellutherm 2505A	B	A	NR	NR	B	A
Cement, Portland	A	A	A	-	-	A
Cerium Sulfate	C	C	A	B	C	A
Cerous Chloride	C	C	A	B	C	A
Cerous Fluoride	C	C	A	B	C	A
Cerous Nitrate	C	C	A	B	C	A
Cetane (Hexadecane)	A	A	NR	NR	A	A
Cetyl Alcohol	A	A	NR	B	A	A
China Wood Oil	A	A	NR	NR	A	A
Chloracetic Acid	NR	NR	B	-	NR	A
Chloral	C	NR	A	B	C	A
Chloral Hydrate, Aqueous	NR	B	B	-	NR	A
Chloramine	A	NR	A	-	A	A
Chloranthraquinone	B	A	NR	-	B	A
Chlordane	B	A	NR	NR	B	A
Chlorethanol	NR	NR	B	-	NR	B
Chlorextol	B	A	NR	NR	B	A
Chloric acid	NR	B	B	B	NR	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance
 B - buena resistencia química / Good chemical resistance
 C - escasa resistencia química / Doubtful
 NR - No recomendado / Not recommended
 - - Sin información / No information



COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY


HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Chloride of Lime, Aqueous	NR	A	A	-	NR	A
Chlorinated Naphthalene	NR	B	NR	NR	-	A
Chlorinated Salt Brine	NR	A	NR	-	NR	A
Chlorinated Solvents	NR	A	NR	NR	NR	A
Chlorinated Solvents, Dry	NR	A	NR	NR	NR	A
Chlorinated Solvents, Wet	NR	A	NR	NR	NR	A
Chlorine	B	A	NR	-	B	A
Chlorine Dioxide	NR	A	C	C	NR	B
Chlorine Dioxide, 8% Cl as NaClO ₂ in Solution	NR	A	NR	-	NR	A
Chlorine Trifluoride	NR	NR	NR	NR	NR	B
Chlorine Water	C	A	B	NR	C	A
Chlorine, Dry Gas	NR	A	NR	NR	C	A
Chlorine, Liquid	NR	B	B	-	NR	B
Chlorine, Plasma	-	-	-	-	-	C
Chlorine, Wet	NR	B	B	NR	NR	B
Chlorine, Wet Gas	NR	B	B	-	NR	B
Chloro 1-Nitro Ethane	NR	NR	NR	NR	NR	A
Chloro Oxyfluorides	-	-	-	-	-	B
Chloro Xylenols	B	A	NR	-	B	A
Chloroacetaldehyde	C	NR	A	B	C	B
Chloroacetic Acid	NR	NR	B	-	NR	A
Chloroacetone	NR	NR	A	NR	NR	A
Chloroamino Benzoic Acid	C	C	A	B	C	A
Chloroaniline	NR	C	B	B	C	A
Chlorobenzaldehyde	C	NR	A	B	C	A
Chlorobenzene	NR	A	NR	NR	NR	A
Chlorobenzene Chloride	B	A	NR	-	B	A
Chlorobenzene Trifluoride	B	A	NR	-	B	A
Chlorobenzochloride	B	A	NR	-	B	A
Chlorobenzotrifluoride	NR	A	NR	NR	B	A
Chlorobromomethane	NR	A	B	NR	NR	A
Chlorobromopropane	B	A	NR	-	B	A
Cchlorobutadiene	NR	A	NR	NR	NR	A
Chlorobutane	A	A	NR	B	A	A
Chlorododecane	NR	A	NR	NR	NR	A
Chloroethane	A	A	NR	B	A	A
Chloroethane Sulfonic Acid	C	C	A	B	C	A
Chloroethylbenzene	B	A	NR	-	B	A
Chloroform	NR	B	NR	NR	NR	A
Chlorohydrin	A	A	A	B	C	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance B - buena resistencia química / Good chemical resistance

C - escasa resistencia química / Doubtful NR - No recomendado / Not recommended

- - Sin información / No information



COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY


HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Chloronaphthalene	NR	A	NR	NR	NR	A
Chloronitrobenzene	C	C	A	B	C	A
Chloronitroethane	NR	NR	NR	NR	-	A
Chlorophenol	NR	A	NR	NR	-	A
Chlorophenol, Ortho	C	B	A	B	C	A
Chlorophenol, Para	C	B	A	B	C	A
Chloropicrin	B	A	NR	-	B	A
Chloroprene	NR	A	NR	NR	B	A
Chlorosulfonic Acid	NR	NR	NR	NR	NR	A
Chlorotoluene	NR	A	NR	NR	NR	A
Chlorotoluene Sulfonic Acid	C	C	A	B	C	A
Chlorotoluidine	B	NR	NR	-	B	A
Chlorotrifluoroethylene	-	-	-	-	-	B
Chlorox	B	A	B	-	B	A
Chlorsulphonic Acid	NR	-	NR	NR	NR	-
Cholesterol	B	A	NR	-	B	A
Chrome Alum	A	A	A	A	A	A
Chrome Plating Solution	NR	A	B	B	NR	A
Chromic Acid	NR	A	B	C	NR	A
Chromic Oxide	NR	A	B	-	NR	A
Chromium Potassium Sulfate	B	A	B	-	B	A
Cinnamic Acid	B	A	NR	-	B	A
Cinnamic Alcohol	B	A	NR	-	B	A
Cinnamic Aldehyde	B	C	NR	-	B	A
Circo Light Process Oil	A	A	NR	NR	A	A
Citric Acid	A	A	A	A	A	A
City Service 65 120 250	A	A	NR	NR	A	A
City Service Kool Motor Oil 140	A	A	NR	NR	A	A
City Service Pacemaker No.2	A	A	NR	NR	A	A
Clophen	-	B	NR	NR	-	-
Clophen-A types	NR	A	-	A	NR	A
Clorox	B	A	B	B	-	A
Coal Tar	A	A	NR	NR	A	A
Cobalt Chloride	A	A	A	B	A	A
Cobalt Chloride, 2N	A	A	A	A	A	A
Cobaltous Acetate	C	NR	A	B	C	A
Cobaltous Bromide	A	A	A	A	A	A
Cobaltous Chloride	A	A	A	B	-	A
Cobaltous Sulfate	C	C	A	B	C	A
Coconut Fat	A	A	NR	A	A	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance **B** - buena resistencia química / Good chemical resistance

C - escasa resistencia química / Doubtful **NR** - No recomendado / Not recommended

- - Sin información / No information



COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY


HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Coconut Fatty Alcohol	A	A	B	-	A	A
Coconut Oil	A	A	C	A	A	A
Cod Liver Oil	A	A	A	B	A	A
Codeine	B	A	NR	-	B	A
Coffee	A	A	A	A	A	A
Coke Oven Gas	NR	A	NR	B	NR	A
Coliche Liquors	B	-	B	-	B	-
Convelex 10	NR	A	C	NR	NR	A
Coolanol	A	A	NR	NR	A	A
Copper Acetate	B	NR	A	NR	B	A
Copper Ammonium Acetate	C	C	A	B	C	A
Copper Carbonate	C	A	A	B	C	A
Copper Chloride	A	A	A	A	A	A
Copper Cyanide	A	A	A	A	A	A
Copper Fluoride	A	A	A	-	A	A
Copper Gluconate	C	C	A	B	C	A
Copper Nitrate	B	A	B	-	A	A
Copper oxide	A	A	A	A	A	A
Copper Salts	A	A	A	A	A	A
Copper Sulfate	A	A	A	A	A	A
Copper Sulfate 0,1	A	A	A	A	A	A
Copper Sulfate 0,5	A	A	A	A	A	A
Corn Oil	A	A	C	A	A	A
Cottonseed Oil	A	A	C	A	A	A
Creosote, Coal Tar	A	A	NR	NR	A	A
Creosote, Wood	A	A	NR	NR	A	A
Creosylic acid	NR	A	NR	-	A	A
Cresol	NR	A	NR	NR	NR	A
Cresylic Acid	NR	A	NR	NR	NR	A
Crotonaldehyde	B	NR	A	-	B	A
Crotonic Acid	NR	B	B	NR	B	A
Crude Oil, Asphalt Base	B	A	NR	NR	B	A
Cumaldehyde	B	A	NR	-	B	A
Cumene	NR	A	NR	NR	NR	A
Cupric Sulfate	A	A	A	-	A	A
Cutting Oil	A	A	NR	NR	A	A
Cyanogen Chloride	NR	B	C	-	C	A
Cyclohexane	A	A	NR	NR	A	A
Cyclohexanol	A	A	NR	NR	A	A
Cyclohexanone	NR	NR	B	NR	NR	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance **B** - buena resistencia química / Good chemical resistance

C - escasa resistencia química / Doubtful **NR** - No recomendado / Not recommended

- - Sin información / No information



COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY


HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Cyclohexene	B	C	NR	-	B	A
Cyclohexylamine	NR	NR	NR	B	NR	A
Cyclohexylamine Laurate	A	A	NR	B	A	A
Cyclopentadiene	B	C	NR	-	B	A
Cyclopentane	A	A	NR	NR	A	A
Cyclopolyolefins	A	C	NR	NR	A	A
Cymene	NR	A	NR	NR	-	A
DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane)	NR	A	NR	NR	B	A
Decahydronaphthalene	NR	A	NR	NR	-	A
Decalin	NR	A	NR	NR	NR	A
Decane	A	A	NR	B	A	A
Deionized Water	B	A	B	B	B	A
Delco Brake Fluid	C	NR	A	C	C	A
Delta H	NR	B	NR	-	NR	B
Delvac 1100 1110 1120 1130	A	A	NR	A	A	A
Denatured Alcohol	A	A	A	A	A	A
Desmodur	-	-	NR	NR	NR	-
Desmophen 2000	A	-	-	-	A	-
Detergent Solutions	A	A	A	A	A	A
Detergents	A	B	A	-	A	B
Developing Fluids	A	A	B	A	A	A
Dexron	A	A	NR	NR	A	A
Dextrin	A	A	A	A	A	A
Dextro Lactic Acid	C	C	A	B	C	A
Dextron	A	A	NR	NR	A	A
Dextrose	C	A	A	B	C	A
Diacetone	NR	NR	A	NR	NR	A
Diacetone Alcohol	NR	NR	A	NR	NR	A
Dialkyl Sulfates	C	C	A	B	C	A
Diamylamine	A	NR	NR	B	A	A
Diazinon	C	B	NR	NR	C	A
Dibenzyl	B	B	NR	-	B	A
Dibenzyl Ether	NR	NR	B	-	NR	A
Dibenzyl sebacate	NR	B	B	C	NR	A
Dibromodifluoromethane	NR	-	B	NR	-	A
Dibromoethane	B	A	NR	-	B	A
Dibromoethylbenzene	NR	B	NR	NR	NR	A
Dibromotetrafluoroethane	B	B	NR	NR	-	B
Dibutyl Cellosolve Adipate	C	C	A	B	C	A
Dibutyl Ether	NR	C	C	NR	NR	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance **B** - buena resistencia química / Good chemical resistance

C - escasa resistencia química / Doubtful **NR** - No recomendado / Not recommended

- - Sin información / No information



COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY


HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Dibutyl Methylenedithio Glycolate	B	A	NR	-	B	A
Dibutyl Phthalate	NR	C	B	B	NR	A
Dibutyl Sebacate	NR	NR	B	B	NR	A
Dibutyl Thioglycolate	B	A	NR	-	B	A
Dibutyl Thiourea	B	A	NR	-	B	A
Dibutylamine	NR	NR	NR	C	NR	A
Dicapryl Phthalate	NR	B	B	C	-	A
Dichlorobutane	B	A	NR	-	B	A
Dichloroacetic Acid	NR	NR	A	-	NR	B
Dichlorethane	NR	B	NR	NR	NR	B
Dichlorethylene	NR	B	-	-	NR	B
Dichloroacetic Acid	B	A	NR	-	B	A
Dichloroaniline	C	NR	A	B	C	A
Dichlorobenzene	NR	A	NR	NR	NR	A
Dichlorobutane	B	A	NR	NR	B	A
Dichlorobutene	NR	B	NR	-	NR	A
Dichlorodiethyl Sulfide	-	-	A	A	-	A
Dichlorodiphenyldichloroethane	B	A	NR	-	B	A
Dichloroethane	B	A	NR	-	B	A
Dichloroethylene	B	B	NR	-	B	A
Dichlorohydrin	C	C	A	B	C	A
Dichloroisopropyl Ether	NR	C	C	NR	NR	A
Dichloromethane	NR	C	NR	NR	NR	A
Dichlorophenol	B	B	NR	-	B	A
Dichlorophenoxyacetic Acid	B	A	NR	-	B	A
Dichloropropane	B	A	NR	-	B	A
Dichloropropene	B	B	NR	-	B	A
Dicyclohexylamine	C	NR	NR	B	A	A
Dicyclohexylammonium Nitrate	C	C	A	B	C	A
Diethrin	B	NR	NR	-	B	A
Diesel Fuel	A	A	NR	B	A	A
Diesel Oil	A	A	NR	NR	A	A
Di-Ester Synthetic Lubricants	B	A	NR	NR	B	A
Diethanolamine	C	C	A	B	C	A
Diethyl Carbonate	C	A	A	B	C	A
Diethyl Ether	NR	NR	NR	NR	NR	A
Diethyl Phthalate	B	A	NR	-	B	A
Diethyl Sebacate	NR	B	B	B	C	A
Diethyl Sulfate	NR	C	A	B	NR	A
Diethylamine	B	NR	B	B	B	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance B - buena resistencia química / Good chemical resistance

C - escasa resistencia química / Doubtful NR - No recomendado / Not recommended

- - Sin información / No information



COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY


HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Diethylaniline	C	C	A	B	C	A
Diethylbenzene	NR	A	NR	NR	NR	A
Diethylene Glycol	A	A	A	B	A	A
Diethylene Glycol Butyl Ether	NR	C	A	NR	-	A
Diethylhexyl Phthalate	NR	B	B	C	-	A
Diethylhexyl Sebacate	NR	A	B	C	-	A
Difluorodibromomethane	NR	-	B	NR	NR	A
Difluoroethane	B	NR	NR	-	B	A
Difluoromonochloroethane	B	A	NR	-	B	A
Diglycol Chloroformate	C	C	A	B	C	A
Diglycolic Acid	B	A	A	B	B	A
Dihexyl Phthalate	NR	NR	-	-	NR	B
Dihydroxydiphenylsulfone	C	C	A	B	C	A
Diisobutyl Ketone	NR	NR	A	-	NR	A
Diisobutylcarbinol	A	A	NR	B	A	A
Diisobutylene	B	A	NR	NR	B	A
Diisooctyl Sebacate	C	B	C	C	C	A
Diisopropyl Ether	-	A	-	-	-	A
Diisopropyl Ketone	NR	NR	A	NR	NR	A
Diisopropylbenzene	NR	A	NR	-	B	A
Diisopropylidene Acetone	NR	NR	C	NR	B	A
Dimethyl Acetamide	C	NR	A	B	C	A
Dimethyl Aniline	B	NR	NR	-	B	A
Dimethyl Disulfide	A	A	NR	B	A	A
Dimethyl Ether	NR	NR	NR	A	NR	A
Dimethyl Formaldehyde	C	NR	A	B	C	A
Dimethyl Formamide	C	NR	B	B	C	A
Dimethyl Hydrazine	C	NR	A	B	C	A
Dimethyl Phenyl Carbinol	B	A	NR	-	B	A
Dimethyl Phenyl Methanol	B	A	NR	-	B	A
Dimethyl Phthalate	NR	B	B	-	NR	A
Dimethyl Sulfoxide	C	NR	A	B	C	A
Dimethyl Terephthalate	B	B	NR	-	B	A
Dimethylamine	NR	NR	A	B	NR	B
Dimethylaniline	C	NR	B	NR	-	A
Dimethylether	NR	NR	NR	-	NR	A
Dinitrochlorobenzene	B	A	NR	-	B	A
Dinitrogen Tetroxide	-	-	-	-	-	B
Dinitrotoluene	NR	NR	NR	NR	NR	A
Dinonyl Phtalate	NR	NR	-	-	NR	B

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance **B** - buena resistencia química / Good chemical resistance

C - escasa resistencia química / Doubtful **NR** - No recomendado / Not recommended

- - Sin información / No information




COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY

HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Diethyl Phthalate	NR	A	B	C	NR	A
Diethyl Sebacate	NR	A	B	C	NR	A
Diethylamine	A	A	NR	B	A	A
Dioxane	NR	NR	B	NR	NR	A
Dioxolane	NR	NR	B	NR	NR	A
Dipentene	B	A	NR	NR	B	A
Diphenyl	NR	A	NR	NR	NR	A
Diphenyl Oxides	NR	A	NR	C	NR	A
Diphenylamine	B	NR	NR	-	B	A
Diphenylpropane	B	B	NR	-	B	A
Disilane	-	-	-	-	-	A
Dodecylbenzene	B	A	NR	-	B	A
Dow Chemical 50-4	C	NR	A	-	C	B
Dow Chemical ET378	NR	C	C	NR	NR	B
Dow Chemical ET588	C	NR	A	-	C	B
Dow Corning 11	A	A	A	C	B	A
Dow Corning 1208 4050 6620 F-60, XF-60	A	A	A	A	A	A
Dow Corning 1265 Fluorosilicone Fluid	B	A	A	A	B	A
Dow Corning 200	A	A	A	C	B	A
Dow Corning 220	A	A	A	-	A	A
Dow Corning	A	A	A	C	B	A
Dow Corning 33	A	A	A	C	B	A
Dow Corning	A	A	A	C	B	A
Dow Corning 44	A	A	A	C	B	A
Dow Corning 5	A	A	A	C	B	A
Dow Corning 510	B	A	A	C	B	A
Dow Corning 55	A	A	A	C	B	A
Dow Corning 550	A	A	A	C	A	A
Dow Corning 704	B	A	A	C	B	A
Dow Corning 705	B	A	A	C	B	A
Dow Corning 710	B	A	A	C	B	A
Dow Corning F-60 Fluid	A	A	A	NR	A	A
Dow Corning F-61 Fluid	A	A	A	NR	A	A
Dow Guard	A	A	A	A	A	A
Dowtherm 209	C	A	A	C	C	A
Dowtherm A	NR	A	NR	NR	NR	A
Dowtherm E	NR	A	NR	NR	NR	A
Drinking Water	A	A	A	A	A	A
Dry Cleaning Fluids	C	A	NR	NR	C	B
Dte 20 Series	B	A	NR	NR	B	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance B - buena resistencia química / Good chemical resistance
 C - escasa resistencia química / Doubtful NR - No recomendado / Not recommended
 - - Sin información / No information



COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY


HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
DTE Light Oil	A	A	NR	C	A	A
Elco 28-EP Lubricant	A	A	NR	B	A	A
Engine Oils	A	A	NR	B	A	A
Epichlorohydrin	NR	NR	B	NR	NR	A
Epoxy Resins	C	NR	A	-	C	A
Esam-6 Fluid	NR	NR	A	-	NR	A
Essential Oils	NR	B	NR	-	NR	A
Esso Fuel 208	A	A	NR	NR	A	A
Esso Golden Gasoline	B	A	NR	NR	B	A
Esso Motor Oil	A	A	NR	NR	A	A
Esso Transmission Fluid, Type A	A	A	NR	NR	A	A
Esso WS2812	A	A	NR	NR	A	A
Esso XP90-EP Lubricant	A	A	NR	NR	A	A
Esstic 42 43	A	A	NR	NR	A	A
Ethanal	NR	NR	B	B	C	B
Ethane	A	A	NR	NR	A	A
Ethanethiol	NR	B	C	C	-	A
Ethanol	C	C	A	B	C	A
Ethanol with Acetic Acid, Fermentation Mixture	NR	-	A	-	NR	A
Ethanolamine	NR	NR	B	B	B	A
Ethers	NR	NR	NR	NR	NR	A
Ethoxyethyl Acetate	C	C	A	B	C	A
Ethyl Acetate	NR	NR	B	B	NR	A
Ethyl Acetoacetate	NR	NR	B	B	NR	A
Ethyl Acrylate	NR	NR	B	B	NR	A
Ethyl Alcohol	A	B	A	B	C	A
Ethyl Benzene	NR	A	NR	NR	NR	A
Ethyl Benzoate	NR	A	NR	NR	NR	A
Ethyl Bromide	B	A	NR	-	B	A
Ethyl Cellosolve	NR	NR	B	NR	NR	A
Ethyl Cellulose	B	NR	B	C	B	A
Ethyl Chloride	A	A	B	NR	A	A
Ethyl Chlorocarbonate	NR	A	NR	NR	NR	A
Ethyl Chloroformate	NR	NR	B	NR	NR	A
Ethyl Cyanide	A	NR	NR	-	-	A
Ethyl Cyclopentane	A	A	NR	NR	A	A
Ethyl Dibromide	NR	A	C	-	NR	A
Ethyl Dichloride	NR	A	C	-	NR	A
Ethyl Ether	NR	NR	C	NR	NR	A
Ethyl Formate	NR	A	B	-	NR	B

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance **B** - buena resistencia química / Good chemical resistance

C - escasa resistencia química / Doubtful **NR** - No recomendado / Not recommended

- - Sin información / No information



COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY


HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Ethyl Hexanol	A	A	A	B	A	A
Ethyl Lactate	C	C	A	B	C	A
Ethyl Mercaptan	NR	B	-	C	NR	A
Ethyl Nitrite	C	C	A	B	C	A
Ethyl Oxalate	NR	A	A	NR	NR	A
Ethyl Pentachlorobenzene	NR	A	NR	NR	NR	A
Ethyl Pyridine	B	A	NR	-	B	A
Ethyl Silicate	A	A	A	NR	A	A
Ethyl Stearate	B	A	NR	-	B	A
Ethyl Sulfate	NR	NR	A	-	NR	A
Ethyl T-Butyl Ether	C	A	C	-	C	A
Ethyl Valerate	B	A	NR	-	B	A
Ethylacrylic Acid	NR	-	B	NR	NR	-
Ethylamine	C	NR	A	B	C	A
Ethylene	A	A	B	NR	B	A
Ethylene Chloride	NR	B	NR	NR	B	A
Ethylene Chlorohydrin	NR	A	B	C	NR	A
Ethylene Cyanohydrin	B	A	NR	-	B	A
Ethylene Diamine	NR	NR	A	NR	NR	B
Ethylene Dibromide	NR	B	C	NR	NR	A
Ethylene Dichloride	NR	A	C	NR	NR	A
Ethylene Glycol	A	A	A	A	A	A
Ethylene Glycol Butyl Ether	C	NR	B	-	-	A
Ethylene Glycol Butyl Ether Acetate	NR	NR	B	B	-	A
Ethylene Glycol Ethyl Ether Acetate	NR	NR	B	NR	-	A
Ethylene Hydrochloride	NR	A	C	NR	NR	A
Ethylene Oxide	NR	NR	C	NR	NR	A
Ethylene Oxide, 12% and Freon 12 80%	C	NR	B	NR	C	NR
Ethylene Trichloride	NR	A	C	NR	NR	A
Ethylenediamine	A	NR	A	A	-	B
Ethylmorpholine	B	A	NR	-	B	A
Ethylmorpholinestannous Octotate	NR	NR	B	-	-	A
Ethylsulfuric Acid	C	C	A	B	C	A
Exhaust Gases, Containing Carbon Dioxide	A	A	A	A	A	A
Containing Carbon Monoxide	A	A	A	A	A	A
Exhaust Gases, Containing Hydrogen Chloride	B	A	A	-	B	A
Exhaust Gases, Containing Hydrogen Fluoride	A	A	A	-	A	A
Exhaust Gases, Containing Nitrous Gases	-	A	A	NR	-	A
Exhaust Gases, Containing Sulphur Dioxide	B	A	A	-	B	A
Exhaust Gases, Containing Sulphuric Acid	NR	A	A	-	NR	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance B - buena resistencia química / Good chemical resistance

C - escasa resistencia química / Doubtful NR - No recomendado / Not recommended

- - Sin información / No information



COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY


HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Fam Test Fuels DIN 51 604-A	B	A	NR	NR	B	A
Fam Test Fuels DIN 51 604-C	NR	-	NR	NR	NR	A
Fatty Acids	B	A	C	C	B	A
Fatty Alcohol	A	A	B	A	A	A
FC 11 (Trichlorofluoromethane)	B	B	NR	NR	B	B
FC 112 (1,2-Difluorotetrachloroethane)	B	A	NR	NR	B	A
FC 113 (1,1,2-Trichloro-1,2,2-Trifluoroethane)	A	B	NR	NR	A	B
FC 113 and High & Low Aniline Oil	A	B	NR	-	A	C
FC 114 (1,2-Dichlorotetrafluoroethane)	A	A	A	NR	A	B
FC 114B2 (Dibromotetrafluoroethane)	B	B	NR	NR	B	B
FC 115 (Chloropentafluoroethane)	A	B	A	-	A	B
FC 116 (Hexafluoroethane)	A	B	A	-	A	B
FC 12 (Dichlorodifluoromethane)	A	B	B	NR	B	B
FC 12 and ASTM Oil #2, 50/50 Mixture	B	A	NR	NR	B	A
FC 12 and Suniso 4G, 50/50 Mixture	B	A	NR	NR	B	A
FC 123 (Dichlorotrifluoroethane)	-	-	-	-	-	A
FC 124 (2-Chloro-1,1,1,2-Tetrafluoroethane)	-	-	-	-	-	B
FC 125 (Pentafluoroethane)	-	-	-	-	-	B
FC 13 (Chlorotrifluoromethane)	A	A	A	NR	B	B
FC 134A (1,1,1,2-Tetrafluoroethane)	B	NR	A	-	B	A
FC 13B1 (Bromotrifluoromethane)	A	B	A	NR	A	B
FC 14 (Tetrafluoromethane)	A	A	A	NR	A	A
FC 142B (Difluorochloroethane)	B	B	NR	-	B	B
FC 143A (1,1,1-Trifluoroethane)	NR	A	NR	NR	-	A
FC 152A (Difluoroethane)	A	NR	A	-	-	A
FC 21 (Dichlorofluoromethane)	NR	NR	NR	NR	NR	A
FC 218	A	A	A	-	-	B
FC 22 (Chlorodifluoromethane)	NR	NR	B	NR	NR	A
FC 22 and ASTM Oil #2, 50/50 Mixture	NR	B	NR	NR	NR	A
FC 31	NR	NR	A	-	NR	B
FC 32	A	NR	A	-	A	A
FC 43	A	A	A	A	A	A
FC 502 F22 and F316	B	B	A	-	B	B
FC 70	-	A	-	-	-	B
FC 75	A	B	A	A	A	NR
FC 77 Fluorocarbon	A	B	A	A	A	A
FC BF	B	A	NR	NR	B	B
FC C316	A	A	A	-	-	B
FC C318 (Octafluoro-Tetraethylene)	A	B	A	-	A	B
FC K-142B	A	NR	A	-	A	NR

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance B - buena resistencia química / Good chemical resistance

C - escasa resistencia química / Doubtful NR - No recomendado / Not recommended

- - Sin información / No information



COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY


HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
FC K-152a	A	NR	A	-	A	NR
FC MF	B	B	NR	NR	B	B
FC PCA	A	B	NR	NR	A	C
FC TA	A	C	B	C	-	B
FC TC	A	A	B	NR	-	B
FC TF (1,1,2-Trichloro-1,2,2-Trifluoroethane)	A	B	B	NR	A	C
FC TMC	B	A	C	C	-	B
FC T-P35	A	A	A	A	-	B
FC T-WD602	B	A	B	NR	-	B
Fermentation Gas	A	A	-	A	A	A
Ferric Acetate	C	NR	A	B	C	A
Ferric Ammonium Sulfate	C	C	A	B	C	A
Ferric Chloride	A	A	A	B	A	A
Ferric Ferrocyanide	C	C	A	B	C	A
Ferric Hydroxide	C	A	A	B	C	A
Ferric Nitrate	A	A	A	C	A	A
Ferric Persulfate	A	A	A	-	A	A
Ferric Sulfate	A	A	A	B	A	A
Ferrous Ammonium Citrate	C	C	A	B	C	A
Ferrous Ammonium Sulfate	C	B	A	B	C	A
Ferrous Carbonate	C	C	A	B	C	A
Ferrous Iodide	C	C	A	B	C	A
Ferrous Sulfate	C	A	A	B	C	A
Ferrous Tartrate	C	C	A	B	C	A
Fish Oil	A	A	NR	A	A	A
Fluorinated Cyclic Ethers	-	-	A	-	-	A
Fluorine Gas	NR	B	NR	NR	NR	B
Fluorine Liquid	NR	B	NR	-	NR	B
Fluorobenzene	NR	A	NR	NR	NR	A
Fluoroboric Acid	A	-	A	-	-	A
Fluorocarbon Oils	-	-	A	A	-	B
Fluorolube	A	B	A	A	A	B
Fluorosilicic Acid	A	A	B	NR	A	A
Fomblin	-	A	-	-	-	A
Formaldehyde	B	NR	B	B	B	A
Formamide	C	C	A	B	C	A
Formic Acid	B	NR	A	B	NR	B
Fruit Juice	B	A	A	A	B	A
Fuel Oil	A	A	NR	NR	A	A
Fuel Oil No. 6	B	A	NR	A	B	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance B - buena resistencia química / Good chemical resistance

C - escasa resistencia química / Doubtful NR - No recomendado / Not recommended

- - Sin información / No information



COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY


HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Fuel Oil, 1 and	NR	A	B	-	A	A
Fuel Oil, Acidic	A	A	NR	A	A	A
Fumaric Acid	A	A	B	B	A	A
Furaldehyde	NR	NR	B	-	NR	B
Furan	NR	NR	NR	NR	NR	A
Furane	-	NR	-	-	-	B
Furfural	NR	NR	B	NR	NR	B
Furfuryl Alcohol	NR	B	B	NR	NR	A
Furnace Gas, Dry	NR	A	A	A	NR	A
Furyl Carbinol	NR	NR	B	NR	NR	A
Fyrquel 150 220 300 550	NR	A	A	A	NR	A
Fyrquel 90 100 150 220 500	NR	A	A	A	NR	A
Fyrquel A60	NR	A	B	A	NR	A
Galden	-	A	-	-	-	NR
Gallic Acid	B	A	B	-	B	A
Gas liquor	A	A	NR	NR	A	A
Gas oil	A	A	NR	B	A	A
Gasohol	NR	-	NR	NR	NR	A
Gasoline	A	A	NR	NR	A	A
Gelatin	A	A	A	A	A	A
Girling Brake Fluid	C	C	A	-	C	NR
Glauber's Salt	NR	A	B	-	A	A
Gluconic Acid	C	C	A	B	C	A
Glucose	A	A	A	A	A	A
Glutamic Acid	C	C	A	B	C	A
Glycerin	A	A	A	A	A	A
Glycerol Chlorhydrin	NR	-	B	-	NR	B
Glycerol Dichlorohydrin	C	C	A	B	C	A
Glycerol Monochlorohydrin	C	C	A	B	C	A
Glycerol Triacetate	C	C	A	B	C	A
Glycerophosphoric Acid	C	C	A	B	C	A
Glyceryl Phosphate	C	C	A	B	C	A
Glycidol	C	C	A	B	C	A
Glycine, Aqueous, 0,1	B	A	A	-	B	A
Glycol Monoether	-	-	-	-	-	A
Glycolic Acid	A	A	A	A	A	A
Glycols	A	A	A	A	A	A
Glyoxylic Acid	C	C	A	B	C	A
Grease, Petroleum Base	A	A	NR	NR	A	A
Green Sulfate Liquor	B	A	A	A	B	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance **B** - buena resistencia química / Good chemical resistance

C - escasa resistencia química / Doubtful **NR** - No recomendado / Not recommended

- - Sin información / No information



COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY


HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Gulf Crown Grease	A	A	NR	NR	A	A
Gulf Endurance Oils	A	A	NR	NR	A	A
Gulf FR Fluids (Emulsion)	A	A	NR	NR	A	A
Gulf FR G-Fluids	A	A	A	A	A	A
Gulf FR P-Fluids	NR	B	B	A	NR	A
Gulf Harmony Oils	A	A	NR	NR	A	A
Gulf High Temperature Grease	A	A	NR	NR	A	A
Gulf Legion Oils	A	A	NR	NR	A	A
Gulf Paramount Oils	A	A	NR	NR	A	A
Gulf Security Oils	A	A	NR	NR	A	A
Halothane	NR	A	NR	NR	NR	B
Halowax Oil	NR	A	NR	NR	NR	B
Hannifin Lube A	A	A	NR	B	A	A
Heating Oil, Mineral-Oil Based	A	A	NR	B	A	A
Heavy Water	A	B	A	A	A	A
HEF-2 (Trialkyl Pentaborane)	B	A	NR	NR	B	A
Helium	A	A	A	A	A	A
Henkel P3 Solution	A	-	A	-	A	A
Heptachlor	B	B	NR	-	B	A
Heptachlorobutene	B	A	NR	-	B	A
Heptaldehyde	A	NR	NR	B	A	A
Heptane	A	A	NR	NR	A	A
Heptanoic Acid	A	A	NR	B	A	A
Hexachloroacetone	NR	NR	A	B	C	A
Hexachlorobutadiene	NR	A	NR	-	NR	A
Hexachlorobutene	B	A	NR	-	B	A
Hexachlorocyclohexane	-	A	-	-	-	A
Hexachloroethane	B	B	NR	-	B	A
Hexadecane	A	A	NR	NR	-	A
Hexafluoroethane	A	B	A	-	A	B
Hexaldehyde	NR	NR	A	B	NR	A
Hexamethylene	A	A	NR	B	A	A
Hexamethylene Diammonium Adipate	B	A	NR	-	B	A
Hexamethylenediamine	C	NR	A	B	C	B
Hexamethylenetetramine	C	NR	A	B	C	B
Hexane	A	A	NR	NR	A	A
Hexane Triol	A	A	A	A	A	A
Hexene-1	B	A	NR	NR	B	A
Hexone	C	NR	A	B	C	A
Hexyl Acetate	A	NR	NR	B	A	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance B - buena resistencia química / Good chemical resistance

C - escasa resistencia química / Doubtful NR - No recomendado / Not recommended

- - Sin información / No information



COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY


HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Hexyl Alcohol	A	A	C	B	A	A
Hexylene Glycol	C	A	A	B	C	A
Hexylresorcinol	B	B	NR	-	B	A
High Viscosity Lubricant H2	A	A	A	A	A	A
High Viscosity Lubricant U4	A	A	A	A	A	A
Hi-Lo MS No.	NR	NR	A	C	NR	NR
Houghto-Safe 1010 Phosphate Ester	NR	A	A	C	NR	A
Houghto-Safe 1055 Phosphate Ester	NR	A	A	C	NR	A
Houghto-Safe 1120 Phosphate Ester	NR	A	B	C	NR	A
Houghto-Safe 271 (Water & Glycol Base)	A	B	A	B	A	A
Houghto-Safe 416 & 500 Series	A	-	A	-	A	-
Houghto-Safe 5040 (Water & Oil Emulsion)	A	A	NR	C	A	A
Houghto-Safe 620 (Water & Glycol Base)	A	B	A	B	A	A
Hydraulic Fluids, Hydraulic Oils DIN 51524	A	A	NR	B	A	A
Hydraulic Fluids, Oil-in-Water Emulsions HFA	A	-	NR	-	A	A
Hydraulic Fluids, Phosphoric Acid Ester HFD	NR	-	-	NR	NR	A
Hydraulic Fluids, Polyglycol-Water Emulsions HFC	A	A	A	A	A	A
Hydraulic Fluids, Water-in-Oil Emulsions HFB	-	-	NR	-	-	A
Hydraulic Oil, Petroleum Base Aircraft	A	A	NR	B	A	A
Hydraulic Oil, Petroleum Base Industrial	A	A	NR	B	A	A
Hydraulic Oils, Synthetic Base	B	C	NR	-	B	A
Hydrazine	B	NR	A	C	B	B
Hydrazine Dihydrochloride	C	NR	A	B	C	A
Hydrazine Hydrate	B	NR	A	B	B	A
Hydrazine, Anhydrous	NR	NR	B	-	NR	A
Hydriodic Acid	B	A	NR	-	B	A
Hydrobromic Acid	NR	A	A	NR	B	A
Hydrobromic Acid, 40%	NR	A	A	NR	NR	A
Hydrobromic Acid, Gas	NR	A	A	NR	-	-
Hydrocarbons, Saturated	A	A	NR	NR	A	A
Hydrochloric Acid	A	A	A	-	B	A
Hydrochloric Acid, 3 Molar to 158°F	B	A	A	NR	B	A
Hydrochloric Acid, Cold 37%	NR	A	C	-	B	A
Hydrochloric Acid, Concentrated	B	A	B	NR	NR	A
Hydrochloric Acid, Concentrated to 158°F	NR	A	NR	NR	NR	A
Hydrochloric Acid, Hot 37%	NR	A	C	C	NR	A
Hydrocyanic Acid	B	A	A	C	B	A
Hydro-Drive MIH-10, Petroleum Base	A	A	NR	B	A	A
Hydro-Drive MIH-50, Petroleum Base	A	A	NR	B	A	A
Hydrofluoric Acid	NR	A	NR	NR	NR	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance B - buena resistencia química / Good chemical resistance

C - escasa resistencia química / Doubtful NR - No recomendado / Not recommended

- - Sin información / No information



COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY


HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Hydrofluoric Acid, Anhydrous	NR	NR	C	NR	-	A
Hydrofluoric Acid, Concentrated Cold	-	-	B	-	-	B
Hydrofluoric Acid, Concentrated Hot	NR	NR	NR	NR	-	A
Hydrofluorosilicic Acid	B	A	A	NR	B	A
Hydrogen Bromide	C	A	A	-	C	A
Hydrogen Chloride, Anhydrous	NR	A	A	-	-	A
Hydrogen Chloride, gas	NR	A	A	-	NR	A
Hydrogen Cyanide	A	B	A	-	NR	A
Hydrogen Fluoride	NR	NR	C	-	NR	A
Hydrogen Fluoride, Anhydrous	NR	NR	B	NR	NR	B
Hydrogen Gas	A	A	A	C	A	A
Hydrogen Gas, Hot	A	A	A	C	A	A
Hydrogen Peroxide	B	A	A	B	NR	A
Hydrogen Peroxide, 90%	NR	B	C	B	NR	A
Hydrogen Sulfide, Dry Cold	A	NR	A	C	A	A
Hydrogen Sulfide, Dry Hot	A	NR	A	C	NR	A
Hydrogen Sulfide, Wet Cold	A	NR	A	C	B	A
Hydrogen Sulfide, Wet Hot	A	NR	A	C	NR	A
Hydrolube, Water & Ethylene Glycol	A	A	A	B	A	A
Hydroquinol	NR	A	NR	-	NR	B
Hydroquinone	C	B	NR	B	A	B
Hydrosulphite, Aqueous	B	-	A	-	B	B
Hydroxyacetic Acid	C	C	A	B	C	A
Hydroxycitronellal	-	A	-	-	-	A
Hydroxylamine Sulfate	A	-	A	A	A	B
Hydyne	B	NR	A	NR	B	B
Hyjet	NR	NR	A	NR	NR	A
Hyjet IV and IVA	NR	NR	A	NR	NR	NR
Hyjet S4	NR	NR	A	-	NR	A
Hyjet W	NR	NR	A	-	NR	A
Hypochlorous Acid	NR	A	B	-	NR	A
Indole	-	A	-	-	-	A
Industron FF44	A	A	NR	NR	A	A
Industron FF48	A	A	NR	NR	A	A
Industron FF53	A	A	NR	NR	A	A
Industron FF80	A	A	NR	NR	A	A
Ink	A	B	A	A	B	A
Insulin	C	C	A	B	C	A
Iodic Acid	C	C	A	B	C	A
Iodine	B	A	B	C	A	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance B - buena resistencia química / Good chemical resistance

C - escasa resistencia química / Doubtful NR - No recomendado / Not recommended

- - Sin información / No information




COMPATIBILIDAD QUÍMICA
CHEMICAL COMPATIBILITY

HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Iodine Pentafluoride	NR	NR	NR	NR	NR	B
Iodine, Tincture	A	A	A	B	A	A
Iodoform	-	C	A	-	-	A
Iron(III) Chloride	A	A	A	-	A	A
Isoamyl Acetate	C	NR	A	B	C	A
Isoamyl Butyrate	C	NR	A	B	C	A
Isoamyl Valerate	C	A	A	B	C	A
Isoboreol	-	A	-	-	-	A
Isobutane	A	A	NR	B	A	A
Isobutanol	B	A	A	A	B	A
Isobutyl Acetate	C	NR	A	B	C	A
Isobutyl Alcohol	B	A	A	A	B	A
Isobutyl Chloride	NR	B	NR	-	NR	A
Isobutyl Ether	B	NR	NR	-	B	A
Isobutyl Methyl Ketone	C	NR	A	B	C	A
Isobutyl N-Butyrate	NR	A	A	-	NR	A
Isobutyl Phosphate	C	C	A	B	C	A
Isobutylene	-	A	-	-	-	A
Isobutyraldehyde	C	NR	B	-	B	B
Isobutyric acid	B	C	B	B	A	A
Isocrotyl chloride	-	A	-	-	-	A
Isodecanol	A	B	NR	B	A	A
Isododecane	A	A	NR	NR	A	A
Isoeugenol	A	B	NR	B	A	A
Isooctane	A	A	NR	NR	A	A
Isopentane	A	A	NR	B	A	A
Isophorone	NR	NR	A	NR	NR	A
Isopropanol	B	A	A	A	B	A
Isopropyl Acetate	NR	NR	B	NR	NR	A
Isopropyl Chloride	NR	A	NR	NR	NR	A
Isopropyl Ether	B	NR	NR	NR	B	A
Isopropylacetone	C	C	A	B	C	A
Isopropylamine	C	C	A	B	C	A
Jet Fuel A	B	A	NR	-	B	A
JP-10	C	A	NR	NR	C	A
JP-3	A	A	NR	NR	A	A
JP-4	A	A	NR	NR	A	A
JP-5	A	A	NR	NR	A	A
JP-6	A	A	NR	NR	A	A
JP-8	NR	A	NR	NR	A	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance B - buena resistencia química / Good chemical resistance
C - escasa resistencia química / Doubtful NR - No recomendado / Not recommended
- - Sin información / No information



COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY


HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
JP-9	C	A	NR	NR	C	A
JP-9 -11	NR	A	NR	NR	NR	A
JPX	A	NR	NR	-	A	A
Kel-F Liquids	A	C	A	A	A	C
Kerosene	A	A	NR	NR	A	A
Keystone #87HX-Grease	A	A	NR	NR	A	A
Lacquer Solvents	NR	NR	NR	NR	NR	A
Lacquers	NR	NR	NR	NR	NR	A
Lactams	NR	B	B	-	NR	A
Lactic Acid, Cold	A	A	A	A	A	A
Lactic Acid, Hot	NR	A	NR	B	NR	A
Lactones	NR	NR	B	B	NR	NR
Lard	A	A	B	B	A	A
Lauric Acid	A	A	NR	B	A	A
Lauryl Alcohol	A	A	B	-	A	A
Lavender Oil	B	A	NR	NR	B	A
LB 135	A	A	A	-	A	A
Lead Acetate	B	NR	A	NR	B	A
Lead Arsenate	C	C	A	B	C	A
Lead Bromide	C	C	A	B	C	A
Lead Carbonate	C	C	A	B	C	A
Lead Chloride	C	A	A	B	C	A
Lead Chromate	C	C	A	B	C	A
Lead Dioxide	C	B	A	B	C	A
Lead Linoleate	C	C	A	B	C	A
Lead Nitrate	A	A	A	B	A	A
Lead Oxide	A	B	A	B	C	A
Lead Sulfamate	B	A	A	B	B	A
Lehigh X1169	A	A	NR	NR	A	A
Lehigh X1170	A	A	NR	NR	A	A
Lemon Juice, Undiluted	A	-	-	A	A	A
Light Grease	A	A	NR	-	A	A
Ligroin	A	A	NR	NR	A	A
Lime Bleach	A	A	A	B	A	A
Lime Sulfur	NR	A	A	A	-	A
Lindol Hydraulic Fluid, Phosphate Ester Type	NR	B	A	C	NR	A
Linoleic Acid	B	B	NR	B	B	A
Linseed Oil	A	A	C	A	A	A
Liquefied Petroleum Gas	A	A	NR	C	A	A
Liquid Oxygen	NR	NR	NR	NR	NR	B

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance B - buena resistencia química / Good chemical resistance

C - escasa resistencia química / Doubtful NR - No recomendado / Not recommended

- - Sin información / No information



COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY


HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Liquimoly	A	A	NR	NR	A	A
Liquor	A	A	A	A	A	A
Lithium Bromide	A	B	A	A	A	A
Lithium Carbonate	C	C	A	B	C	A
Lithium Chloride	A	A	A	A	A	A
Lithium Citrate	C	C	A	B	C	A
Lithium Hydroxide	B	C	A	B	C	A
Lithium Hypochlorite	C	C	A	B	C	A
Lithium Nitrate	C	C	A	B	C	A
Lithium Nitrite	C	C	A	B	C	A
Lithium Perchlorate	C	C	A	B	C	A
Lithium Salicylate	C	C	A	B	C	A
Lithopone	C	C	A	B	C	A
Lubricating Oils, Crude & Refined	B	A	NR	-	B	A
Lubricating Oils, Diester	B	B	NR	NR	B	A
Lubricating Oils, Petroleum	A	A	NR	NR	A	A
Lubricating Oils, SAE 10 20 30 40 50	A	A	NR	NR	A	A
Lubricating Oils, Synthetic Base	-	A	-	-	-	A
Lye	B	B	A	B	B	A
Machine Oil, Mineral	A	A	NR	B	A	A
Magnesium Chloride	A	A	A	A	A	A
Magnesium Hydroxide	B	A	A	-	B	A
Magnesium Salts	A	A	A	A	A	A
Magnesium Sulfate	A	A	A	A	A	A
Magnesium Sulfite	A	B	A	A	A	A
Maize Oil	A	A	NR	-	A	A
Malathion	B	B	NR	NR	B	A
Maleic Acid	NR	A	NR	NR	NR	A
Maleic Anhydride	NR	NR	NR	-	NR	A
Maleic Hydrazide	C	C	A	B	C	A
Malic Acid	A	A	NR	B	A	A
Mandelic Acid	C	NR	A	B	C	A
Manganese Acetate	C	NR	A	B	C	A
Manganese Carbonate	C	B	A	B	C	A
Manganese Chloride	C	C	A	B	C	A
Manganese Dioxide	C	C	A	B	C	A
Manganese Gluconate	C	C	A	B	C	A
Manganese Hypophosphite	C	C	A	B	C	A
Manganese Linoleate	C	C	A	B	C	A
Manganese Phosphate	C	C	A	B	C	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance **B** - buena resistencia química / Good chemical resistance

C - escasa resistencia química / Doubtful **NR** - No recomendado / Not recommended

- - Sin información / No information



COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY


HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Manganese Sulfate	C	A	A	B	C	A
Manganous Chloride	C	C	A	B	C	A
Manganous Phosphate	C	C	A	B	C	A
Manganous Sulfate	C	C	A	B	C	A
Mannitol	C	C	A	B	C	A
Margarine	A	A	NR	A	A	A
Marsh Gas	A	A	B	A	A	A
MCS 312	NR	A	NR	A	NR	A
MCS 352	NR	NR	A	C	NR	NR
MCS 463	NR	NR	A	C	NR	NR
MEA (Ethanalamine)	NR	NR	B	B	-	A
Menthol	NR	B	NR	-	NR	A
Mercaptan	A	C	NR	B	A	A
Mercaptobenzothiazole	C	A	A	-	C	A
Mercuric Acetate	C	NR	A	B	C	A
Mercuric Chloride	A	A	A	A	A	A
Mercuric Cyanide	C	B	A	B	C	A
Mercuric Iodide	C	C	A	B	C	A
Mercuric Nitrate	C	C	A	B	C	A
Mercuric Sulfate	C	B	A	B	C	A
Mercuric Sulfite	C	C	A	B	C	A
Mercurous Nitrate, Hydrated	C	B	A	B	C	A
Mercury	A	A	A	A	A	A
Mercury Chloride	C	C	A	B	C	A
Mercury Fulminate	C	C	A	B	C	A
Mercury Salts	A	A	A	A	A	A
Mercury Vapor	A	A	A	-	A	A
Mesityl Oxide	NR	NR	B	NR	NR	A
Metaldehyde	C	NR	A	B	C	A
Methacrylic Acid	C	C	B	NR	C	A
Methallyl Chloride	-	A	-	-	-	A
Methane	A	A	NR	NR	A	A
Methanol	A	NR	A	A	B	A
Methoxy Butanol	A	A	B	-	A	A
Methoxyethanol	C	C	A	B	C	A
Methyl 2-Pyrrolidone	-	B	B	B	-	A
Methyl Abietate	-	B	-	-	-	A
Methyl Acetate	NR	NR	B	NR	NR	A
Methyl Acetoacetate	NR	NR	B	B	NR	A
Methyl Acetophenone	-	NR	-	-	-	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance **B** - buena resistencia química / Good chemical resistance

C - escasa resistencia química / Doubtful **NR** - No recomendado / Not recommended

- - Sin información / No information



COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY


HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Methyl Acrylate	NR	NR	B	NR	NR	A
Methyl Acrylic Acid	NR	C	B	NR	NR	A
Methyl Amylketone	C	NR	A	B	C	A
Methyl Anthranilate	-	B	-	-	-	A
Methyl Benzoate	NR	A	NR	NR	NR	A
Methyl Bromide	B	A	NR	NR	B	A
Methyl Butanethiol	NR	A	NR	NR	-	A
Methyl Butanol	B	A	A	NR	B	A
Methyl Butyl Ketone	NR	NR	A	NR	NR	A
Methyl Butyrate Cellosolve	C	C	A	B	C	A
Methyl Butyrate Chloride	C	C	A	B	C	A
Methyl Carbonate	NR	A	NR	NR	NR	A
Methyl Cellosolve	C	NR	B	NR	C	A
Methyl Cellulose	B	NR	B	B	B	A
Methyl Chloride	NR	B	C	NR	NR	A
Methyl Chloroacetate	C	NR	A	B	C	A
Methyl Chloroform	NR	B	NR	NR	NR	A
Methyl Chloroformate	NR	B	NR	NR	NR	A
Methyl Cyanide	C	B	A	B	C	A
Methyl Cyclohexanone	A	NR	NR	B	A	A
Methyl Dichloride	-	A	-	-	-	A
Methyl Ether	A	NR	B	A	A	A
Methyl Ethyl Ketone	NR	NR	A	NR	NR	A
Methyl Ethyl Ketone Peroxide	NR	NR	NR	B	NR	A
Methyl Ethyl Oleate	-	A	-	-	-	A
Methyl Formate	NR	NR	B	-	NR	A
Methyl Hexyl Ketone	C	NR	A	B	C	A
Methyl Iodide	A	A	NR	B	A	A
Methyl Isobutyl Ketone	NR	NR	C	NR	NR	A
Methyl Isocyanate	C	NR	A	B	C	A
Methyl Isopropyl Ketone	NR	NR	B	NR	NR	A
Methyl Isovalerate	-	A	-	-	-	A
Methyl Lactate	C	C	A	B	C	A
Methyl Mercaptan	-	C	A	-	-	A
Methyl Methacrylate	NR	NR	NR	NR	NR	A
Methyl Oleate	NR	B	B	-	NR	A
Methyl Pentadiene	-	A	-	-	-	A
Methyl Phenylacetate	-	NR	-	-	-	A
Methyl Propyl Salicylate	NR	B	B	-	-	-
Methyl Salicylate	NR	B	B	-	NR	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance **B** - buena resistencia química / Good chemical resistance

C - escasa resistencia química / Doubtful **NR** - No recomendado / Not recommended

- - Sin información / No information



COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY


HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Methyl T-Butyl Ether	C	NR	C	-	C	A
Methyl Valerate	-	A	-	-	-	A
Methylamine	NR	NR	A	B	NR	A
Methylamyl Acetate	C	C	A	B	C	A
Methylcyclopentane	NR	A	NR	NR	NR	A
Methylene Bromide	B	C	NR	-	-	A
Methylene Chloride	NR	C	NR	NR	NR	A
Methylene Di-P-Phenylene Isocyanate	C	C	A	B	C	A
Methylene Iodide	-	A	-	-	-	A
Methylglycerol	C	C	A	B	C	A
Methylisobutyl Carbinol	A	A	NR	B	A	A
Methylpyrrolidine	-	A	-	-	-	A
Methylpyrrolidone	-	A	-	-	-	A
Methylsulfuric Acid	C	C	A	B	C	A
MIL-A-6091	B	A	A	A	B	A
MIL-C-4339	A	A	NR	C	A	A
MIL-C-7024	A	A	NR	NR	A	A
MIL-C-8188	B	B	NR	NR	B	A
MIL-E-9500	A	A	A	A	A	A
MIL-F-16884	A	A	NR	NR	A	A
MIL-F-17111	A	A	NR	NR	A	A
MIL-F-25558	A	A	NR	NR	A	A
MIL-F-25656	A	A	NR	NR	A	A
MIL-F-5566	B	A	A	A	B	A
MIL-F-81912	C	A	NR	NR	C	A
MIL-F-82522	B	A	NR	NR	B	A
MIL-G-10924	A	A	NR	NR	A	A
MIL-G-15793	A	A	NR	NR	A	A
MIL-G-21568	A	A	A	NR	A	A
MIL-G-25013	A	A	A	NR	A	A
MIL-G-25537	A	A	NR	NR	A	A
MIL-G-25760	B	A	NR	NR	B	A
MIL-G-3278	B	A	NR	NR	B	A
MIL-G-3545	A	A	NR	NR	A	A
MIL-G-4343	B	A	C	C	B	A
MIL-G-5572	A	A	NR	NR	A	A
MIL-G-7118	B	A	NR	NR	B	A
MIL-G-7187	A	A	NR	NR	A	A
MIL-G-7421	B	A	NR	NR	B	A
MIL-G-7711	A	A	NR	B	A	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance B - buena resistencia química / Good chemical resistance

C - escasa resistencia química / Doubtful NR - No recomendado / Not recommended

- - Sin información / No information



COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY


HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
MIL-H-13910	A	A	A	NR	A	A
MIL-H-19457	NR	A	B	C	NR	A
MIL-H-22251	B	-	A	NR	B	-
MIL-H-27601	A	A	NR	NR	A	A
MIL-H-46170 -15°F to +400°F	A	A	NR	NR	A	A
MIL-H-46170 -20°F to +275°F	A	A	NR	NR	A	A
MIL-H-46170 -55°F to +275°F	A	A	NR	NR	A	A
MIL-H-46170 -65°F to +275°F	A	A	NR	NR	A	A
MIL-H-5606 -65°F to +235°F	A	A	NR	NR	A	A
MIL-H-5606 -65°F to +275°F	A	A	NR	NR	A	A
MIL-H-6083	A	A	NR	NR	A	A
MIL-H-7083	A	B	A	A	A	A
MIL-H-8446	B	A	NR	NR	B	A
MIL-J-5161	B	A	NR	NR	B	A
Milk	A	A	A	A	A	A
Milk of Lime	NR	A	-	-	NR	A
MIL-L-15016	A	A	NR	NR	A	A
MIL-L-15017	A	A	NR	NR	A	A
MIL-L-17331	A	A	NR	NR	A	A
MIL-L-2104	A	A	NR	NR	A	A
MIL-L-21260	A	A	NR	NR	A	A
MIL-L-23699	B	A	NR	NR	B	A
MIL-L-25681	B	A	A	NR	B	A
MIL-L-3150	A	A	NR	NR	A	A
MIL-L-6081	A	A	NR	NR	A	A
MIL-L-6082	A	A	NR	C	A	A
MIL-L-6085	B	A	NR	NR	B	A
MIL-L-6387	B	A	NR	NR	B	A
MIL-L-7808	B	A	NR	NR	B	A
MIL-L-7808A	B	A	NR	NR	B	A
MIL-L-7870	A	A	NR	NR	A	A
MIL-L-9000	A	A	NR	NR	A	A
MIL-L-9236	B	A	NR	NR	B	A
MIL-O-3503	A	A	NR	NR	A	A
MIL-P-27402	B	-	A	NR	B	-
MIL-R-25576	A	A	NR	NR	A	A
MIL-S-3136 Type I Fuel	A	A	NR	NR	A	A
MIL-S-3136 Type II Fuel	B	A	NR	NR	B	A
MIL-S-3136 Type III Fuel	B	A	NR	NR	B	A
MIL-S-3136 Type IV Oil, High Swell	A	A	NR	B	A	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance **B** - buena resistencia química / Good chemical resistance

C - escasa resistencia química / Doubtful **NR** - No recomendado / Not recommended

- - Sin información / No information



COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY


HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
MIL-S-3136 Type IV Oil, Low Swell	A	A	NR	C	A	A
MIL-S-3136 Type V Oil, Medium Swell	B	A	A	A	A	A
MIL-S-81087	A	A	A	C	A	A
MIL-T-5624	A	A	NR	NR	A	A
MIL-T-83133	A	A	NR	NR	A	A
Mineral Oils	A	A	C	B	A	A
Mineral Water	A	A	A	A	A	A
Mixed Acid Etchants	NR	C	NR	NR	-	A
Mixed Acids	C	C	A	B	C	A
MLO-7277	C	A	NR	NR	C	A
MLO-7557	C	A	NR	NR	C	A
MLO-8200	B	A	NR	NR	B	A
MLO-8515	B	A	NR	NR	B	A
Mobil 24DTE	A	A	NR	-	A	A
Mobil HF	A	A	NR	-	A	A
Mobil SHC 500 Series	C	A	NR	B	C	A
Mobil SHC 600 Series	C	A	NR	C	C	A
Mobil Therm 600	A	A	NR	-	A	A
Mobil Velocite C	A	A	NR	-	A	A
Mobilgas WA200 ATF	A	A	NR	-	A	A
Mobilgear 600 Series	C	A	C	A	C	A
Mobilgear SHC ISO Series	C	A	C	A	C	A
Mobilgrease HP	B	A	NR	B	B	A
Mobilgrease HTS	B	A	NR	B	B	A
Mobilgrease SM	B	A	NR	B	B	A
Mobilith AW Series	B	A	NR	B	B	A
Mobilith SHC Series	B	A	NR	B	B	A
Mobilmistlube Series	C	A	C	A	C	A
Mobiloil SAE 20	A	A	NR	-	A	A
Mobilux	A	A	NR	-	A	A
Molasses	A	A	B	-	A	A
Molybdenum Disulfide Grease	A	B	NR	-	A	A
Molybdenum Oxide	C	C	A	B	C	A
Molybdenum Trioxide	C	C	A	B	C	A
Molybdic Acid	C	C	A	B	C	A
Monobromobenzene	NR	B	NR	NR	NR	A
Monobromotoluene	-	A	-	-	-	A
Monochloroacetic Acid	B	-	A	-	B	B
Monochloroacetic Acid, Ethyl Ester	NR	B	B	NR	NR	A
Monochloroacetic Acid, Methyl Ester	NR	B	A	NR	NR	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance **B** - buena resistencia química / Good chemical resistance

C - escasa resistencia química / Doubtful **NR** - No recomendado / Not recommended

- - Sin información / No information



COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY


HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Monochloroacetic Acid	C	NR	A	B	C	A
Monochlorobenzene	NR	B	NR	NR	NR	A
Monochlorobutene	-	A	-	-	-	A
Monoethanolamine	NR	NR	B	B	NR	A
Monoethyl Amine	C	C	A	B	C	A
Monoisopropylamine	C	C	A	B	C	A
Monomethyl Aniline	NR	B	A	B	NR	A
Monomethyl Ether	-	A	-	-	-	A
Monomethyl Hydrazine	B	NR	A	NR	B	B
Monomethylamine	C	C	A	B	C	A
Monomethylaniline	NR	C	NR	-	NR	A
Mononitrotoluene	C	C	A	B	C	A
Mononitrotoluene 40% & Dinitrotoluene 60%	NR	C	A	NR	NR	B
Monovinyl Acetate	NR	-	B	NR	-	-
Monovinyl Acetylene	A	A	A	B	A	A
Mopar Brake Fluid	C	NR	A	C	C	A
Morpholine	NR	A	B	-	NR	A
Motor Oils	A	A	NR	B	A	A
Myristic Acid	-	A	-	-	-	A
Myristyl Alcohol	A	A	A	-	A	A
Naftolen ZD	B	A	NR	-	B	A
Naphtha	B	A	NR	NR	NR	A
Naphthalene	NR	A	NR	NR	NR	A
Naphthalene Chloride	-	A	-	-	-	A
Naphthalene Sulfonic Acid	-	A	-	-	-	A
Naphthalenic	B	A	NR	NR	-	A
Naphthalenic Acid	-	A	-	-	-	A
Naphthalonic Acid	-	A	-	-	-	A
Naphthenic Acid	B	A	NR	NR	B	A
Naphthoic Acid	B	A	-	-	B	A
Naptha	B	A	NR	NR	B	A
Natural Gas	A	A	NR	B	A	A
Neatsfoot Oil	A	A	B	B	A	A
Neon	A	A	A	A	A	A
Neville Acid	NR	A	B	NR	NR	A
Neville-Winter Acid	NR	A	B	NR	-	A
Nickel Acetate	B	NR	A	NR	B	A
Nickel Ammonium Sulfate	A	B	A	B	C	A
Nickel Chloride	A	A	A	A	A	A
Nickel Cyanide	C	C	A	B	C	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance B - buena resistencia química / Good chemical resistance

C - escasa resistencia química / Doubtful NR - No recomendado / Not recommended

- - Sin información / No information



COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY


HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Nickel Nitrate	C	A	A	B	C	A
Nickel Salts	A	A	A	A	A	A
Nickel Sulfate	A	A	A	A	A	A
Nicotinamide	-	A	-	-	-	A
Nicotinamide Hydrochloride	C	C	A	B	C	A
Nicotine	-	B	-	-	-	A
Nicotine Sulfate	C	C	A	B	C	A
Niter Cake	A	A	A	A	A	A
Nitric Acid, 0–50%	NR	A	C	B	B	A
Nitric Acid, 3M to 158°F	NR	B	B	NR	NR	B
Nitric Acid, 50–100%	NR	B	NR	NR	-	A
Nitric Acid, Concentrated	NR	NR	NR	-	NR	A
Nitric Acid, Concentrtd. to 158°F	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Nitric Acid, Red Fuming	NR	C	NR	NR	NR	A
Nitric Acid, White Fuming	NR	NR	NR	-	NR	B
Nitroaniline	C	C	A	B	C	A
Nitroaniline, Meta	C	C	A	B	C	A
Nitrobenzene	NR	C	NR	NR	NR	A
Nitrobenzoic Acid	C	C	A	B	C	A
Nitrocellulose	C	C	A	B	C	A
Nitrochlorobenzene	C	C	A	B	C	A
Nitrochloroform	C	C	A	B	C	A
Nitrodiethylaniline	C	C	A	B	C	A
Nitroethane	NR	NR	B	NR	NR	A
Nitrofluorobenzene	C	C	A	B	C	A
Nitrogen	A	A	A	A	A	A
Nitrogen Dioxide	-	NR	-	-	-	A
Nitrogen Oxides	C	NR	A	B	C	A
Nitrogen Tetroxide	NR	NR	NR	NR	NR	B
Nitrogen Trifluoride	-	-	-	-	-	A
Nitroglycerine	NR	A	A	B	NR	A
Nitroglycol	NR	A	A	-	NR	A
Nitroglycerol	C	C	A	B	C	A
Nitroisopropylbenzene	C	C	A	B	C	A
Nitromethane	NR	NR	B	NR	NR	A
Nitrophenol	C	NR	A	B	C	A
Nitropropane	NR	NR	B	NR	NR	A
Nitrothiophene	C	C	A	B	C	A
Nitrotoluene	C	C	A	B	C	A
Nitrotoluene, Ortho	NR	C	NR	NR	NR	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance **B** - buena resistencia química / Good chemical resistance

C - escasa resistencia química / Doubtful **NR** - No recomendado / Not recommended

- - Sin información / No information



COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY


HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Nitrous Acid	C	C	A	B	C	A
Nitrous Gases	NR	A	A	NR	NR	A
Nitrous Oxide	A	A	A	A	A	A
Nivac 20 30	A	A	A	-	A	A
Nonane	A	A	NR	B	A	A
Noryl GE Phenolic	A	-	A	-	A	-
Nyvac FR200 Mobil	A	A	A	-	A	A
Octachlorotoluene	NR	A	NR	NR	NR	A
Octadecane	A	A	NR	NR	A	A
Octafluorocyclobutane	-	B	A	-	-	B
Octanal	A	NR	NR	B	A	A
Octane	B	A	NR	NR	A	A
Octyl Acetate	C	NR	A	B	C	A
Octyl Alcohol	B	A	A	B	B	A
Octyl Chloride	A	B	NR	B	A	A
Octyl Cresol	-	B	NR	NR	-	B
Octyl Phthalate	-	C	-	-	-	A
Oil of Turpentine	B	A	NR	-	B	A
Olefins	-	A	-	-	-	A
Oleic Acid	C	B	NR	NR	A	A
Oleum	NR	B	NR	NR	NR	A
Oleum Spirits	B	A	NR	NR	B	A
Oleyl Alcohol	A	A	A	A	A	A
Olive Oil	A	A	B	C	A	A
Oronite 8200	B	A	NR	NR	B	A
Oronite 8515	B	A	NR	NR	B	A
Orthochloroethyl Benzene	NR	B	NR	NR	NR	A
OS 70	B	A	NR	NR	B	A
OS45 Type 111 Silicate Ester Based	B	A	NR	NR	B	A
OS45 Type 1V	B	A	NR	NR	B	A
Oxalic Acid	B	A	A	B	B	A
Oxygen, Cold	B	A	A	A	B	A
Oxygen, Hot	NR	B	NR	B	NR	A
Oxygen, Liquid	NR	NR	NR	-	NR	B
Ozonated Deionized Water	C	C	B	B	C	A
Ozone	NR	A	A	A	C	A
Paint Thinner, Duco	NR	C	NR	NR	NR	A
Palm Kernel Fatty Acid	A	A	NR	-	A	A
Palmitic Acid	A	A	B	NR	A	A
Paraffin Emulsions	A	A	NR	A	A	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance **B** - buena resistencia química / Good chemical resistance

C - escasa resistencia química / Doubtful **NR** - No recomendado / Not recommended

- - Sin información / No information



COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY


HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Paraffin Oil	A	A	NR	A	A	A
Paraffins	A	A	NR	B	A	A
Paraldehyde	C	NR	A	B	C	A
Par-Al-Ketone	NR	NR	NR	NR	NR	B
Parathion	-	A	-	-	-	A
Parker O-Lube	A	A	NR	B	A	A
Peanut Oil	A	A	C	A	A	A
Pectin	A	A	A	A	A	A
Penicillin	-	A	-	-	-	A
Pentachlorodiphenyl	NR	-	NR	-	NR	-
Pentachloroethane	-	B	-	-	-	A
Pentachlorophenol	C	B	A	B	C	A
Pentaerythritol	A	A	A	B	C	A
Pentaerythritol Tetranitrate	C	C	A	B	C	A
Pentafluoroethane	-	-	-	-	-	B
Pentane	A	A	NR	NR	A	A
Pentane, 2-4-Dimethyl	A	A	NR	NR	A	A
Pentane, 2-Methyl	A	A	NR	NR	A	A
Pentane, 3-Methyl	A	A	NR	NR	A	A
Pentyl Pentanoate	A	A	NR	B	A	A
Peracetic Acid	C	C	A	B	C	A
Peracetic Acid, < 0,01	NR	A	A	NR	NR	A
Peracetic Acid, < 0,1	NR	-	B	NR	NR	A
Perchloric Acid	NR	A	B	NR	NR	A
Perchloroethylene	B	A	NR	NR	NR	A
Perfluoropropane	-	-	-	-	-	B
Perfluorotriethylamine	-	-	-	-	-	B
Petro Oil, Crude Above 250	NR	B	NR	-	NR	A
Petro Oil, Crude Below 250	A	A	NR	-	A	A
Petrol	B	A	NR	NR	B	A
Petrol/Benzene Mixture, 50/50%	NR	A	NR	NR	NR	A
Petrol/Benzene Mixture, 60/40%	NR	A	NR	NR	NR	A
Petrol/Benzene Mixture, 70/30%	B	A	NR	NR	NR	A
Petrol/Benzene Mixture, 80/20%	B	A	NR	NR	NR	A
Petrol/Benzene/Ethanol, 50/30/20%	NR	-	NR	NR	NR	A
Petrolatum	A	A	NR	NR	A	A
Petrolatum Ether	A	B	NR	B	A	A
Petroleum < 121°C/250°F	A	B	NR	B	A	A
Petroleum > 121°C/250°F	NR	C	NR	NR	A	A
Petroleum Ether	A	A	NR	B	B	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance **B** - buena resistencia química / Good chemical resistance

C - escasa resistencia química / Doubtful **NR** - No recomendado / Not recommended

- - Sin información / No information



COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY


HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Petroleum Oil, Above 250°F	NR	B	NR	NR	NR	A
Petroleum Oil, Below 250°F	A	A	NR	B	A	A
Petroleum Oil, Crude	A	B	NR	NR	A	A
Phenetole	NR	NR	NR	NR	-	A
Phenol	NR	A	NR	NR	NR	A
Phenol, 70%	NR	A	NR	NR	NR	A
Phenol, 85%	NR	B	NR	NR	NR	A
Phenolic Sulfonate	C	C	A	B	C	A
Phenolsulfonic Acid	C	A	A	B	C	A
Phenyl Amine	NR	B	B	NR	NR	A
Phenyl Ethyl Ether	NR	NR	NR	NR	NR	B
Phenyl Hydrazine	B	B	NR	-	B	A
Phenylacetamide	-	A	-	-	-	A
Phenylacetate	C	NR	A	B	C	A
Phenylacetic Acid	C	C	A	B	C	A
Phenylbenzene	NR	A	NR	NR	NR	A
Phenylenediamine	-	NR	-	-	-	A
Phenylethyl Alcohol	-	A	-	-	-	A
Phenylethyl Ether	NR	NR	NR	NR	NR	A
Phenylethyl Malonic Ester	-	A	-	-	-	A
Phenylglycerine	C	C	A	B	C	A
Phenylhydrazine	NR	C	NR	NR	NR	A
Phenylhydrazine Chlorhydrate	B	B	A	-	B	B
Phenylhydrazine Hydrochloride	C	C	A	B	C	A
Phenylmercuric Acetate	C	NR	A	B	C	A
Phorone	NR	NR	A	NR	NR	A
Phosgene	-	NR	-	-	-	A
Phosphine	NR	B	A	-	NR	A
Phosphoric Acid	NR	A	A	NR	NR	A
Phosphoric Acid, 20%	NR	A	A	C	-	A
Phosphoric Acid, 3M to 158°F	A	A	A	B	A	A
Phosphoric Acid, 80%	NR	A	A	NR	-	A
Phosphoric Acid, Concentrated Room Temp	B	A	A	C	B	A
Phosphoric Acid, Concentrated to 158°F	NR	A	A	NR	NR	A
Phosphorous Oxychloride	NR	-	-	-	NR	A
Phosphorous Trichloride	NR	A	A	-	NR	A
Phosphorous Trichloride Acid	NR	A	A	-	NR	A
Photographic Developer	B	A	A	-	B	A
Photographic Emulsions	A	A	A	-	A	A
Photographic Fixing Baths	B	A	A	-	B	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance **B** - buena resistencia química / Good chemical resistance

C - escasa resistencia química / Doubtful **NR** - No recomendado / Not recommended

- - Sin información / No information




COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY

HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Phthalic Acid	A	B	A	B	A	A
Phthalic Anhydride	C	NR	B	B	C	A
Pickling Solution	NR	A	C	NR	NR	A
Picric Acid	B	A	B	NR	B	A
Picric Acid, Aqueous	A	A	A	A	A	A
Picric Acid, Molten	B	A	B	NR	B	A
Pine Needle Oil	B	A	NR	B	B	A
Pine Oil	A	A	NR	NR	A	A
Pine Tar	A	A	NR	B	A	A
Pinene	B	A	NR	NR	B	A
Piperazine	-	A	-	-	-	A
Piperidine	NR	NR	NR	NR	NR	A
Plating Solution, Chrome	NR	A	B	NR	NR	A
Plating Solution, Cobalt	A	A	A	-	A	A
Plating Solution, Copper	A	A	A	-	A	A
Plating Solution, Gold	A	A	A	-	A	A
Plating Solution, Indium	A	A	A	-	A	A
Plating Solution, Iron	A	A	A	-	A	A
Plating Solution, Lead	A	A	A	-	A	A
Plating Solution, Nickel	A	A	A	-	A	A
Plating Solution, Others	A	A	A	NR	A	A
Plating Solution, Silver	A	A	A	-	A	A
Plating Solution, Tin	A	A	A	-	A	A
Plating Solution, Zinc	A	A	A	-	A	A
Pneumatic Service	A	A	A	NR	A	A
Polyethylene Glycol	B	A	A	-	B	A
Polyglycerol	C	C	A	B	C	A
Polyglycol	C	C	A	B	C	A
Polyvinyl Acetate Emulsion	A	C	A	-	A	A
Potash, Aqueous	A	A	A	A	A	A
Potassium Acetate	B	NR	A	NR	B	A
Potassium Acid Sulfate	C	C	A	B	C	A
Potassium Alum	C	C	A	B	C	A
Potassium Aluminum Sulfate	C	C	A	B	C	A
Potassium Antimonate	C	C	A	B	C	A
Potassium Bicarbonate	C	A	A	B	C	A
Potassium Bichromate	C	C	A	B	C	A
Potassium Bifluoride	C	C	A	B	C	A
Potassium Bisulfate	A	A	A	B	A	A
Potassium Bisulfite	C	A	A	B	C	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance B - buena resistencia química / Good chemical resistance
 C - escasa resistencia química / Doubtful NR - No recomendado / Not recommended
 - - Sin información / No information



COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY


HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Potassium Bitartrate	C	C	A	B	C	A
Potassium Borate, Aqueous	A	A	A	-	A	A
Potassium Bromate, 10%	A	A	A	-	A	A
Potassium Bromide	A	B	A	B	A	A
Potassium Carbonate	A	B	A	A	A	A
Potassium Chlorate	NR	B	A	B	NR	A
Potassium Chloride	A	A	A	A	A	A
Potassium Chromate	B	B	A	B	B	A
Potassium Citrate	C	C	A	B	C	A
Potassium Copper Cyanide	A	A	A	A	-	A
Potassium Cupro Cyanide	A	A	A	A	A	A
Potassium Cyanate	C	C	A	B	C	A
Potassium Cyanide	A	A	A	A	A	A
Potassium Dichromate	A	A	A	A	A	A
Potassium Diphosphate	C	C	A	B	C	A
Potassium Ferricyanide	C	B	A	B	C	A
Potassium Fluoride	C	A	A	B	C	A
Potassium Glucocyanate	C	C	A	B	C	A
Potassium Hydroxide	B	NR	A	C	B	A
Potassium Hypochlorite	C	NR	A	B	C	A
Potassium Iodate	C	C	A	B	C	A
Potassium Iodide	A	A	A	B	A	A
Potassium Metabisulfate	C	C	A	B	C	A
Potassium Metachromate	C	C	A	B	C	A
Potassium Monochromate	C	C	A	B	C	A
Potassium Nitrate	A	A	A	A	A	A
Potassium Nitrite	C	C	A	B	C	A
Potassium Oxalate	C	C	A	B	C	A
Potassium Perchlorate	NR	A	A	B	NR	A
Potassium Perfluoro Acetate	-	-	-	-	-	A
Potassium Permanganate	NR	B	A	B	NR	A
Potassium Persulfate	NR	A	A	B	NR	A
Potassium Phosphate, Acidic	C	C	A	B	C	A
Potassium Phosphate, Alkaline	C	C	A	B	C	A
Potassium Phosphate, Dibasic or Tribasic	C	C	A	B	C	A
Potassium Pyrosulfate	C	C	A	B	C	A
Potassium Salts	A	A	A	A	A	A
Potassium Sodium Tartrate	C	C	A	B	C	A
Potassium Stannate	C	C	A	B	C	A
Potassium Stearate	C	B	A	B	C	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance B - buena resistencia química / Good chemical resistance

C - escasa resistencia química / Doubtful NR - No recomendado / Not recommended

- - Sin información / No information



COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY


HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Potassium Sulfate	A	A	A	A	A	A
Potassium Sulfide	C	A	A	B	C	A
Potassium Sulfite	A	A	A	A	A	A
Potassium Tartrate	C	C	A	B	C	A
Potassium Thiocyanate	C	C	A	B	C	A
Potassium Thiosulfate	C	C	A	B	C	A
Potassium Triphosphate	C	C	A	B	C	A
Potassium, Molten	-	-	-	-	-	NR
Prestone Antifreeze	A	B	A	A	A	A
PRL-High Temp, Hydraulic Oil	B	A	NR	B	B	A
Producer Gas	A	A	NR	B	A	A
Propane	A	A	NR	NR	A	A
Propanoic Acid Nitrile	NR	C	NR	NR	NR	A
Propanol	A	A	A	A	A	A
Propanone (2-Propanone)	NR	NR	A	NR	NR	A
Propargyl Alcohol	A	A	A	-	A	A
Propionaldehyde	C	NR	A	B	C	A
Propionic Acid	A	NR	A	B	A	A
Propionitrile	A	NR	NR	-	A	A
Propyl Acetate	NR	NR	B	NR	NR	A
Propyl Acetone	NR	NR	A	NR	NR	A
Propyl Nitrate	NR	A	B	NR	NR	A
Propyl Propionate	NR	NR	B	NR	C	A
Propylamine	C	NR	A	B	C	B
Propylbenzene	-	A	-	-	-	A
Propylene	NR	A	NR	NR	NR	A
Propylene Chloride	-	A	-	-	-	A
Propylene Chlorohydrin	-	A	-	-	-	A
Propylene Dichloride	-	B	-	-	-	A
Propylene Glycol	A	A	A	B	A	A
Propylene Imine	-	A	-	-	-	A
Propylene Oxide	NR	NR	B	NR	NR	A
PRS-3000	-	B	B	B	-	A
Pydraul 10E	NR	A	A	A	NR	B
Pydraul 115E	NR	A	A	NR	NR	B
Pydraul 230C, 312C, 540C & A200	NR	A	NR	NR	NR	B
Pydraul 29ELT, 30E, 50E, 65E & 90E	NR	A	A	A	NR	B
Pyranol Transformer Oil	A	A	NR	NR	A	A
Pyridine	NR	NR	B	NR	NR	A
Pyridine Oil	NR	NR	B	NR	NR	NR

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance B - buena resistencia química / Good chemical resistance

C - escasa resistencia química / Doubtful NR - No recomendado / Not recommended

- - Sin información / No information



COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY


HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Pyridine Sulfate	C	C	A	B	C	A
Pyridine Sulfonic Acid	C	C	A	B	C	A
Pyrogallol	B	A	NR	-	B	A
Pyrogard 42 43 53 & 55	NR	B	A	NR	NR	A
Pyrogard C&D	A	A	NR	C	A	A
Pyroligneous Acid	NR	NR	B	-	NR	A
Pyrolube	NR	A	B	B	NR	A
Pyrosulfuric Acid	C	C	A	B	C	A
Pyrosulfuryl Chloride	B	A	NR	-	B	A
Pyrrole	NR	NR	NR	B	NR	A
Pyruvic Acid	C	C	A	B	C	A
Quinidine	B	A	NR	-	B	A
Quinine	B	A	NR	-	B	A
Quinine Bisulfate	C	C	A	B	C	A
Quinine Hydrochloride	C	C	A	B	C	A
Quinine Sulfate	C	C	A	B	C	A
Quinine Tartrate	C	C	A	B	C	A
Quinizarin	B	A	NR	-	B	A
Quinoline	B	A	NR	-	B	A
Quinone	B	B	NR	-	B	A
Radiation, Gamma, 1.0 E+07 Rads	C	NR	B	B	C	B
Raffinate	B	A	NR	-	B	A
Rapeseed Oil	B	A	A	NR	B	A
Red Line 100 Oil	A	A	NR	NR	A	A
Red Oil (MIL-H-5606)	A	A	C	NR	A	A
Resorcinol	NR	A	NR	B	C	A
Riboflavin	B	A	NR	-	B	A
Ricinoleic Acid	B	A	NR	-	B	A
Rosin	B	A	NR	-	B	A
Saccharin Solution	C	C	A	B	C	A
Sagrotan	B	A	A	A	B	A
Sal Ammoniac	A	A	A	B	A	A
Salicylic Acid	B	A	A	-	B	A
Salt Water	A	A	A	A	A	A
Santosafe 300	NR	A	C	A	NR	A
Sea Salt	A	A	A	-	A	A
Sea Water	A	A	A	A	A	A
Sebacic Acid	C	B	A	B	C	A
Selenic Acid	C	C	A	B	C	A
Selenious Acid	C	C	A	B	C	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance **B** - buena resistencia química / Good chemical resistance

C - escasa resistencia química / Doubtful **NR** - No recomendado / Not recommended

- - Sin información / No information



COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY


HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Sewage	A	A	A	A	A	A
SF 1147 GE Silicone Fluid	B	A	C	NR	B	A
SF 1154 GE Silicone Fluid	B	A	A	NR	B	A
SF 96 GE Silicone Fluid	B	A	A	NR	B	A
Shell 3XF Mine Fluid	A	A	NR	-	A	A
Shell Alvania Grease	A	A	NR	B	A	A
Shell Carnea 19 & 29	A	A	NR	-	A	A
Shell Diala	A	A	NR	NR	A	A
Shell Irus 905	A	A	NR	NR	A	A
Shell Lo Hydrax 27 and 29	A	A	NR	NR	A	A
Shell Macome 72	A	A	NR	NR	A	A
Shell Tellus 27 Petroleum Base	A	A	NR	NR	A	A
Shell Tellus 32 Petroleum Base	A	A	NR	NR	A	A
Shell Tellus 33	A	A	NR	-	A	A
Shell Tellus 68	A	A	NR	NR	A	A
Shell UMF, 0,05 Aromatic	A	A	NR	NR	A	A
Shellac	C	B	A	B	C	A
Silicate Esters	B	A	NR	NR	B	A
Silicic Acid, Aqueous	A	A	A	-	A	A
Silicon Tetrachloride	-	-	-	-	-	B
Silicon Tetrafluoride	-	-	-	-	-	B
Silicone Greases	A	A	A	C	A	A
Silicone Oils	A	A	A	NR	A	A
Silver Bromide	C	C	A	B	C	A
Silver Chloride	C	C	A	B	C	A
Silver Cyanide	C	B	A	B	C	A
Silver Nitrate	B	A	A	A	B	A
Silver Salts, Aqueous	B	A	A	A	B	A
Silver Sulfate	C	B	A	B	C	A
Sinclair Opaline CX-EP Lube	A	A	NR	NR	A	A
Skelly, Solvent B, C, E	A	A	NR	-	A	A
Skydrol 500	NR	NR	A	C	NR	A
Skydrol 500 B4	NR	NR	A	C	NR	A
Skydrol 7000	NR	C	A	C	NR	A
Skydrol LD-4	NR	NR	A	C	NR	NR
Soap Solutions	A	A	A	A	A	A
Socony Mobile Type A	A	A	NR	NR	A	A
Socony Vacuum AMV AC781 Grease	A	A	NR	NR	A	A
Socony Vacuum PD959B	A	A	NR	NR	A	A
Soda Ash	A	A	A	A	A	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance **B** - buena resistencia química / Good chemical resistance

C - escasa resistencia química / Doubtful **NR** - No recomendado / Not recommended

- - Sin información / No information



COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY


HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Soda, Aqueous	A	A	A	A	A	A
Sodium Acetate	B	NR	A	NR	B	A
Sodium Acid Bisulfate	C	C	A	B	C	A
Sodium Acid Fluoride	C	C	A	B	C	A
Sodium Acid Sulfate	C	C	A	B	C	A
Sodium Aluminate	C	B	A	B	C	A
Sodium Aluminate Sulfate	C	C	A	B	C	A
Sodium Anthraquinone Disulfate	C	C	A	B	C	A
Sodium Antimonate	C	C	A	B	C	A
Sodium Arsenate	C	B	A	B	C	A
Sodium Arsenite	C	C	A	B	C	A
Sodium Benzoate	A	B	A	B	A	A
Sodium Bicarbonate	A	A	A	A	A	A
Sodium Bichromate	C	C	A	B	C	A
Sodium Bifluoride	C	C	A	B	C	A
Sodium Bisulfate	A	A	A	A	A	A
Sodium Bisulfide	C	C	A	B	C	A
Sodium Bisulfite	A	A	A	A	A	A
Sodium Bitartrate	C	C	A	B	C	A
Sodium Borate	A	A	A	A	A	A
Sodium Bromate	C	C	A	B	C	A
Sodium Bromide	C	B	A	B	C	A
Sodium Carbonate	A	A	A	A	A	A
Sodium Chlorate	NR	B	A	B	NR	A
Sodium Chloride	A	A	A	A	A	A
Sodium Chlorite	C	C	A	B	C	A
Sodium Chloroacetate	C	C	A	B	C	A
Sodium Chromate	C	B	A	B	C	A
Sodium Citrate	C	C	A	B	C	A
Sodium Cyanamide	C	C	A	B	C	A
Sodium Cyanate	C	C	A	B	C	A
Sodium Cyanide	A	A	A	A	A	A
Sodium Diacetate	C	NR	A	B	C	A
Sodium Diphenyl Sulfonate	C	C	A	B	C	A
Sodium Diphosphate	C	C	A	B	C	A
Sodium Disilicate	C	C	A	B	C	A
Sodium Ethylate	C	C	A	B	C	A
Sodium Ferricyanide	C	A	A	B	C	A
Sodium Ferrocyanide	C	A	A	B	C	A
Sodium Fluoride	C	A	A	B	C	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance **B** - buena resistencia química / Good chemical resistance

C - escasa resistencia química / Doubtful **NR** - No recomendado / Not recommended

- - Sin información / No information



COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY


HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Sodium Fluorosilicate	C	C	A	B	C	A
Sodium Glutamate	C	C	A	B	C	A
Sodium Hydrogen Sulfate	C	C	A	B	C	A
Sodium Hydrosulfide	C	B	A	B	C	A
Sodium Hydrosulfite	C	C	A	B	C	A
Sodium Hydroxide	B	B	A	B	B	A
Sodium Hydroxide Pellets	B	NR	A	-	B	A
Sodium Hypochlorite	B	A	A	B	B	A
Sodium Hypophosphate	C	C	A	B	C	A
Sodium Hypophosphite	C	C	A	B	C	A
Sodium Hyposulfite	C	C	A	B	C	A
Sodium Iodide	C	B	A	B	C	A
Sodium Lactate	C	C	A	B	C	A
Sodium Metaphosphate	A	A	A	-	A	A
Sodium Metasilicate	C	B	A	B	C	A
Sodium Methylate	C	C	A	B	C	A
Sodium Monophosphate	C	C	A	B	C	A
Sodium Nitrate	B	A	A	NR	B	A
Sodium Nitrite	B	A	A	-	B	A
Sodium Oleate	C	C	A	B	C	A
Sodium Orthosilicate	C	C	A	B	C	A
Sodium Oxalate	C	C	A	B	C	A
Sodium Perborate	B	A	A	B	B	A
Sodium Percarbonate	C	C	A	B	C	A
Sodium Perchlorate	C	C	A	B	C	A
Sodium Peroxide	B	B	A	NR	B	A
Sodium Persulfate	C	C	A	B	C	A
Sodium Phenolate	C	C	A	B	C	A
Sodium Phenoxide	C	C	A	B	C	A
Sodium Phosphate, Dibasic	A	A	A	NR	A	A
Sodium Phosphate, Tribasic	A	A	A	A	A	A
Sodium Phosphate, Monobasic	A	A	A	NR	A	A
Sodium Plumbite	C	C	A	B	C	A
Sodium Pyrophosphate	C	C	A	B	C	A
Sodium Resinate	C	C	A	B	C	A
Sodium Salicylate	C	C	A	B	C	A
Sodium Salts	A	A	A	A	A	A
Sodium Silicate	A	A	A	-	A	A
Sodium Stannate	C	C	A	B	C	A
Sodium Sulfate	A	A	A	A	A	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance **B** - buena resistencia química / Good chemical resistance

C - escasa resistencia química / Doubtful **NR** - No recomendado / Not recommended

- - Sin información / No information




COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY

HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Sodium Sulfate Decahydrate	NR	A	B	-	-	A
Sodium Sulfate, Anhydrous	A	A	A	A	-	A
Sodium Sulfide	B	A	A	A	B	A
Sodium Sulfite	A	A	A	A	A	A
Sodium Sulfoyanide	C	C	A	B	C	A
Sodium Tartrate	C	C	A	B	C	A
Sodium Tetraborate	C	C	A	B	C	A
Sodium Tetraphosphate	C	C	A	B	C	A
Sodium Tetrasulfide	C	C	A	B	C	A
Sodium Thioarsenate	C	C	A	B	C	A
Sodium Thiocyanate	C	A	A	B	C	A
Sodium Thiosulfate	B	A	A	A	NR	A
Sodium Trichloroacetate	C	C	A	B	C	A
Sodium Triphosphate	C	C	A	B	C	A
Sodium Tripolyphosphate	NR	B	A	-	-	A
Sodium, Molten	-	-	-	-	-	NR
Solvasol 1 2 & 3	A	B	NR	NR	A	A
Solvasol 73	B	A	NR	NR	B	A
Solvasol 74	B	A	NR	NR	B	A
Sorbitol	C	B	A	B	C	A
Sour Crude Oil	C	NR	NR	NR	C	A
Sour Natural Gas	C	NR	NR	NR	C	A
Soybean Oil	A	A	C	A	A	A
Spermaceti	A	A	NR	-	A	A
Spindle Oil	A	A	NR	A	A	A
Spry	A	A	B	A	A	A
SR-10 Fuel	A	A	NR	NR	A	A
SR-6 Fuel	B	A	NR	NR	B	A
Standard Clean 2	-	-	-	NR	-	A
Standard Oil Mobilube GX90-EP Lube	A	A	NR	NR	A	A
Stannic Ammonium Chloride	C	C	A	B	C	A
Stannic Chloride	A	A	A	B	A	A
Stannic Chloride, 50%	A	A	A	B	A	A
Stannic Tetrachloride	C	C	A	B	C	A
Stannous Bisulfate	C	C	A	B	C	A
Stannous Bromide	C	C	A	B	C	A
Stannous Chloride	A	A	A	B	A	A
Stannous Fluoride	C	A	A	B	C	A
Stannous Sulfate	C	C	A	B	C	A
Starch Syrup	A	A	A	-	A	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance
 B - buena resistencia química / Good chemical resistance
 C - escasa resistencia química / Doubtful
 NR - No recomendado / Not recommended
 - - Sin información / No information



COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY


HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Starch, Aqueous	A	A	A	A	A	A
Stauffer 7700	B	A	NR	NR	B	A
Steam	NR	B	A	NR	NR	B
Steam < 149°C/300°F	NR	B	A	C	NR	A
Steam > 149°C/300°F	NR	NR	NR	NR	NR	B
Steam Below 400°G	NR	NR	C	C	NR	B
Steam, 400°-500°f	NR	NR	C	NR	NR	NR
Stearic Acid	B	A	B	B	B	A
Stoddard Solvent	A	A	NR	NR	A	A
Strontium Acetate	C	NR	A	B	C	A
Strontium Carbonate	C	C	A	B	C	A
Strontium Chloride	C	C	A	B	C	A
Strontium Hydroxide	C	C	A	B	C	A
Strontium Nitrate	C	C	A	B	C	A
Styrene	NR	B	NR	NR	NR	A
Succinic Acid	A	B	A	B	A	A
Sucrose Solutions	A	A	A	A	A	A
Sugar Syrup	A	A	A	-	A	A
Sulfamic Acid	C	B	A	B	C	A
Sulfanilic Acid	C	C	A	B	C	A
Sulfanilic Chloride	B	A	NR	-	B	A
Sulfanilimide	B	A	NR	-	B	A
Sulfite Liquors	B	B	B	NR	C	A
Sulfolane	B	B	A	-	B	A
Sulfonated Oils	B	A	NR	-	B	A
Sulfonic Acid	C	C	A	B	C	A
Sulfonyl Chloride	C	C	A	B	C	B
Sulfur	NR	A	A	-	NR	A
Sulfur (Molten 250°F)	NR	A	C	C	NR	A
Sulfur Chloride	NR	A	NR	C	NR	A
Sulfur Dioxide	NR	C	A	B	-	A
Sulfur Dioxide Gas, Dry	NR	B	A	B	NR	A
Sulfur Dioxide Gas, Wet	NR	B	A	B	NR	A
Sulfur Dioxide, Liquefied	NR	B	A	B	NR	A
Sulfur Hexafluoride	B	B	A	B	B	B
Sulfur Liquors	B	A	B	NR	B	A
Sulfur Monochloride	A	A	NR	B	A	A
Sulfur Tetrafluoride	-	C	-	-	-	B
Sulfur Trioxide	NR	A	B	B	NR	A
Sulfuric Acid	B	A	A	A	B	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance B - buena resistencia química / Good chemical resistance

C - escasa resistencia química / Doubtful NR - No recomendado / Not recommended

- - Sin información / No information



COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY


HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Sulfuric Acid, 0,2 Oleum	B	A	A	A	C	A
Sulfuric Acid, Concentrated Room Temp	NR	A	NR	NR	NR	A
Sulfuric Acid, Concentrated to 158°F	NR	B	NR	NR	-	A
Sulfuric Chlorohydrin	C	C	A	B	C	A
Sulfurous Acid	B	C	B	NR	B	A
Sulfuryl Chloride	NR	A	B	B	NR	A
Sulphur Dioxide, Aqueous	NR	A	A	-	NR	A
Sunoco 3661	A	A	NR	NR	A	A
Sunoco All Purpose Grease	A	A	NR	NR	A	A
Sunoco SAE 10	A	A	NR	NR	A	A
Sunsaft (Fire Resistant Fluid)	A	A	NR	-	A	A
Supershell Gasoline	A	B	NR	NR	A	A
Swanfinch EP Lubricant	A	A	NR	NR	A	A
Swanfinch Hypoid 90	A	A	NR	NR	A	A
Tallow	A	A	NR	B	A	A
T-Amyl Methyl Ether	-	NR	-	-	-	A
Tannic Acid	A	A	A	B	A	A
Tanning Extract	A	A	A	A	A	A
Tar Oil	NR	-	NR	-	NR	A
Tar, Bituminous	B	A	NR	B	NR	A
Tartaric Acid	A	B	B	A	A	A
T-Butyl Alcohol	B	A	B	B	B	A
T-Butyl Catechol	NR	A	B	-	NR	A
T-Butyl Mercaptan	NR	A	NR	NR	NR	A
T-Butylcatechol	NR	A	B	-	NR	A
Terephthalic Acid	C	A	A	B	C	A
Terpineol	B	A	C	-	B	A
Terpinyl Acetate	B	NR	NR	-	B	A
Tetrabromoethane	NR	A	NR	NR	NR	A
Tetrabromomethane	NR	A	NR	NR	B	A
Tetrabutyl Titanate	B	A	A	NR	B	A
Tetrachloroethane	NR	A	NR	NR	NR	A
Tetrachloroethylene	NR	A	A	NR	NR	A
Tetraethyl Lead	B	A	NR	-	B	A
Tetraethyl Lead Blend	B	A	NR	-	B	A
Tetraethylorthosilicate	A	A	A	NR	-	A
Tetrafluoromethane	A	A	A	NR	-	A
Tetrahydrofuran	NR	NR	C	NR	NR	A
Tetrahydronaphthalene	NR	A	NR	NR	NR	A
Tetramethyl Ammonium Hydroxide	C	C	A	B	C	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance B - buena resistencia química / Good chemical resistance

C - escasa resistencia química / Doubtful NR - No recomendado / Not recommended

- - Sin información / No information



COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY


HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Tetramethyldihydropyridine	B	A	NR	-	B	A
Tetraphosphoglucosate	C	C	A	B	C	A
Texaco 3450 Gear Oil	A	A	NR	NR	A	A
Texaco Capella A & AA	A	A	NR	NR	A	A
Texaco Meropa 220 No Lead	A	A	NR	NR	A	A
Texaco Regal B	A	A	NR	NR	A	A
Texaco Uni-Temp Grease	A	A	NR	B	A	A
Texamatic A 1581 Fluid	A	A	NR	NR	A	A
Texamatic A 3401 Fluid	A	A	NR	NR	A	A
Texamatic A 3525 Fluid	A	A	NR	NR	A	A
Texamatic A 3528 Fluid	A	A	NR	NR	A	A
Texamatic A Transmission Oil	A	A	NR	NR	A	A
Texas 1500 Oil	A	A	NR	B	A	A
Therminol 44	NR	A	NR	NR	NR	A
Therminol 55	B	A	NR	NR	B	A
Therminol VP-1, 60 65	NR	A	NR	B	NR	A
Thioamyl Alcohol	A	A	NR	B	A	A
Thiodiacetic Acid	C	C	A	B	C	A
Thioethanol	C	C	A	B	C	A
Thioglycolic Acid	C	C	A	B	C	A
Thiokol TP-90B	NR	B	A	-	NR	A
Thiokol TP-95	NR	B	A	-	NR	A
Thionyl Chloride	NR	B	C	-	NR	A
Thiophene	NR	NR	NR	-	NR	A
Thiophosphoryl Chloride	C	C	A	B	C	A
Thiourea	C	C	A	B	C	A
Thorium Nitrate	C	C	A	B	C	A
Tidewater Multigear, 140 EP Lube	A	A	NR	NR	A	A
Tidewater Oil, Beedol	A	A	NR	B	A	A
Tin Ammonium Chloride	C	C	A	B	C	A
Tin Chloride	A	A	A	B	A	A
Tin Tetrachloride	A	A	NR	B	A	A
Titanic Acid	C	C	A	B	C	A
Titanium Dioxide	C	B	A	B	C	A
Titanium Sulfate	C	C	A	B	C	A
Titanium Tetrachloride	B	A	NR	NR	B	B
Toluene	NR	B	NR	NR	NR	A
Toluene Diisocyanate	NR	NR	B	NR	NR	A
Toluene Sulfonic Acid	C	C	A	B	C	A
Toluene Sulfonyl Chloride	B	A	NR	-	B	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance B - buena resistencia química / Good chemical resistance

C - escasa resistencia química / Doubtful NR - No recomendado / Not recommended

- - Sin información / No information



COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY


HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Toluenesulfonic Acid	C	C	A	B	C	A
Toluidine	B	C	NR	-	B	A
Toluol	C	C	A	B	C	A
Toluquinone	B	A	NR	-	B	A
Tolylaldehyde, PARA	C	C	A	B	C	A
Tosyl Arginine Methyl Ester	NR	NR	C	-	NR	A
Town Gas, Benzene Free	A	A	NR	A	A	A
Transformer Oil	A	A	NR	B	A	A
Transmission Fluid, Type A	A	A	NR	B	A	A
Triacetin	B	NR	A	-	B	A
Triallyl Phosphate	NR	A	A	C	-	A
Triaryl Phosphate	NR	A	A	C	NR	A
Tribromomethylbenzene	B	A	NR	-	B	A
Tributoxyethyl Phosphate	NR	B	A	-	NR	A
Tributyl Citrate	C	NR	A	B	C	A
Tributyl Mercaptan	NR	B	NR	NR	NR	A
Tributyl Phosphate	NR	NR	A	NR	NR	A
Trichloroacetic Acid	B	NR	B	-	B	A
Trichloroacetyl Chloride	B	A	NR	-	B	A
Trichlorobenzene	B	B	NR	-	B	A
Trichloroethane	NR	A	NR	NR	NR	A
Trichloroethanolamine	C	C	A	B	C	A
Trichloroethyl Phosphate	NR	NR	-	-	NR	B
Trichloroethylene	C	A	NR	NR	C	A
Trichlorofluoromethane	B	B	NR	NR	-	B
Trichloromethane	NR	A	NR	NR	NR	A
Trichloronitromethane	C	C	A	B	C	A
Trichloropropane	NR	A	NR	NR	NR	A
Trichlorosilane	NR	A	NR	NR	NR	A
Trichlorotrifluoroethane	B	B	NR	NR	A	B
Tricresyl Phosphate	NR	A	A	C	NR	A
Triethanolamine	C	NR	B	NR	C	B
Triethyl Aluminium	NR	B	C	-	-	A
Triethyl Borane	NR	A	C	-	-	A
Triethyl Phosphate	B	A	NR	-	B	A
Triethylene Glycol	C	B	A	B	C	A
Triethylenetetramine	C	NR	A	B	C	A
Trifluoroacetic Acid	C	C	A	B	C	B
Trifluoroethane	NR	A	NR	NR	NR	A
Trifluoromethane	NR	A	NR	NR	NR	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance B - buena resistencia química / Good chemical resistance

C - escasa resistencia química / Doubtful NR - No recomendado / Not recommended

- - Sin información / No information



COMPATIBILIDAD QUÍMICA CHEMICAL COMPATIBILITY


HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Trifluorovinylchloride	B	A	NR	-	B	A
Triglycol	A	A	A	-	A	A
Triisopropylbenzylchloride	B	A	NR	-	B	A
Trimethyl Borate	B	A	NR	-	B	A
Trimethylamine	C	NR	A	B	C	B
Trimethylbenzene	B	A	NR	-	B	A
Trimethylolpropane	NR	A	B	-	NR	A
Trimethylpentane	A	A	NR	B	A	A
Trinitrotoluene	NR	B	NR	-	NR	A
Trioctyl Phosphate	NR	B	B	C	NR	A
Triphenyl Phosphite	C	C	A	B	C	A
Tripoly Phosphate	NR	B	A	C	NR	A
Tripotassium Phosphate	C	C	A	B	C	A
Trisodium Phosphate	A	A	A	A	A	A
Tung Oil	A	A	NR	NR	A	A
Tungsten Hexafluoride	-	-	-	-	-	A
Turbine Oil	A	A	NR	NR	A	A
Turbo Oil #35	A	A	NR	NR	A	A
Turpentine	A	B	NR	NR	A	A
Ucon Hydrolube J-4	B	A	A	A	A	A
Ucon Lubricant 50-HB-100	A	A	A	A	A	A
Ucon Lubricant 50-HB-260	A	A	A	A	A	A
Ucon Lubricant 50-HB-5100	A	A	A	A	A	A
Ucon Lubricant 50-HB-55	A	A	A	A	A	A
Ucon Lubricant 50-HB-660	A	A	A	A	A	A
Ucon Lubricant LB-1145	A	A	A	A	A	A
Ucon Lubricant LB-135	A	A	A	A	A	A
Ucon Lubricant LB-285	A	A	A	A	A	A
Ucon Lubricant LB-300x	A	A	A	A	A	A
Ucon Lubricant LB-625	A	A	A	A	A	A
Ucon Lubricant LB-65	A	A	A	A	A	A
Ucon Oil 50-HB-280X	B	C	A	-	B	A
Ucon Oil Heat Transfer 500	A	A	A	A	A	A
Ucon Oil LB-385	A	NR	A	A	A	A
Ucon Oil LB-400X	A	NR	A	A	A	A
Ultra Pure Deionized Water	C	B	B	B	C	A
Undecylenic Acid	B	A	NR	-	B	A
Undecylic Acid	B	A	NR	-	B	A
Univis 40 Hydraulic Fluid	A	A	NR	NR	A	A
Univolt No. 35 Mineral Oil	A	A	NR	NR	A	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance B - buena resistencia química / Good chemical resistance

C - escasa resistencia química / Doubtful NR - No recomendado / Not recommended

- - Sin información / No information




COMPATIBILIDAD QUÍMICA

CHEMICAL COMPATIBILITY

HoseCo

Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Unsymmetrical Dimethyl Hydrazine	B	NR	A	NR	B	B
Uranium Hexachloride	-	A	-	-	-	A
Urea	A	A	A	-	A	A
Uric Acid	C	C	A	B	C	A
Valeraldehyde	C	NR	A	B	C	A
Valeric Acid	C	A	A	B	C	A
Vanadium Oxide	A	A	NR	B	A	A
Vanadium Pentoxide	A	A	NR	B	A	A
Varnish	B	A	NR	NR	B	A
Vaseline	A	A	NR	B	A	A
Vaseline Oil	A	A	NR	B	A	A
Vegetable Oils	A	A	C	A	A	A
Versilube F44, F55	A	A	A	C	A	A
Versilube F-50	A	A	A	C	A	A
Vinegar	B	A	A	C	B	A
Vinyl Acetate	NR	NR	B	-	B	A
Vinyl Benzene	B	A	NR	-	B	A
Vinyl Benzoate	B	A	NR	-	B	A
Vinyl Chloride	NR	B	NR	-	B	A
Vinyl Cyanide	NR	C	NR	NR	NR	A
Vinyl Fluoride	B	B	NR	-	B	A
Vinylidene Chloride	B	A	NR	-	B	A
Vinylpyridine	B	A	NR	-	B	A
Vitriol, White	C	C	A	B	C	A
Water	A	A	A	B	A	A
Wax Alcohol	A	A	NR	-	B	A
Wemco C	A	A	NR	NR	A	A
Whiskey	A	A	A	A	A	A
White Liquor	A	A	A	-	A	A
White Lye	B	NR	A	-	B	B
White Oil	A	A	NR	A	A	A
White Pine Oil	B	A	NR	NR	B	A
White Pine Tar	B	A	NR	NR	B	A
White Spirit	A	A	NR	-	B	A
Wine	A	A	A	A	A	A
Wolmar Salts	A	A	A	A	A	A
Wood Alcohol	A	NR	A	A	A	A
Wood Oil	A	A	NR	NR	A	A
Wool Fat	A	A	A	A	A	A
Xenon	A	A	A	A	A	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance B - buena resistencia química / Good chemical resistance
 C - escasa resistencia química / Doubtful NR - No recomendado / Not recommended
 - - Sin información / No information



Sustancia / Substance	Polímero / Polymer					
	NBR	FKM	EPDM	VMQ	HNBR	FFKM
Xylamon, Wood Preservative	NR	B	NR	-	NR	A
Xylene	NR	B	NR	NR	NR	A
Xylidenes-Mixed-Aromatic Amines	C	NR	A	NR	C	A
Xylidine	C	NR	NR	NR	-	A
Xylol	NR	A	NR	NR	NR	A
Yeast, Aqueous	A	A	A	A	A	A
Zeolites	5	A	A	A	A	A
Zinc Acetate	B	NR	A	NR	B	A
Zinc Ammonium Chloride	C	C	A	B	C	A
Zinc Chloride	A	A	A	A	A	A
Zinc Chromate	C	C	A	B	C	A
Zinc Cyanide	C	C	A	B	C	A
Zinc Diethyldithiocarbamate	C	C	A	B	C	A
Zinc Dihydrogen Phosphate	C	C	A	B	C	A
Zinc Hydrosulfite	C	C	A	B	C	A
Zinc Nitrate	A	A	A	-	A	A
Zinc Oxide	A	A	A	-	A	A
Zinc Phenolsulfonate	C	C	A	B	C	A
Zinc Phosphate	A	A	A	A	A	A
Zinc Salts	A	A	A	A	A	A
Zinc Stearate	C	C	A	B	C	A
Zinc Sulfate	A	A	A	A	A	A
Zinc Sulfide	C	C	A	B	C	A
Zirconium Nitrate	A	A	A	A	A	A

A - optima resistencia química / Excelent chemical resistance B - buena resistencia química / Good chemical resistance
C - escasa resistencia química / Doubtful NR - No recomendado / Not recommended
- - Sin información / No information



HoseCo

www.hoseco.com
hoseco@hoseco.com